



# 539 Konvens Pigment Pastaları

## Solventli Sistem Pigment Pasta Özellikleri

### 539 Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness <sup>1</sup>	Dış dayanım Weather fastness <sup>2</sup>	Tam ton rengi Full shade
539-011	<b>Kırık Beyaz</b> White PW:6	% 60	75 ± 2	7-8	4-5	
539-02	<b>Siyah</b> Carbon Black PBk:7	% 6	50 ± 2	7-8	4-5	
539-020	<b>Oksit Siyah</b> Oxide Black PBk:11	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	
539-04	<b>Ftalo mavi</b> Phthalocyanin Beta Blue PB:15:3	% 14	54 ± 2	7-8	4-5	
539-045	<b>Alfa Mavi</b> Phthalocyanin Alpha Blue PB:15:1	% 14	54 ± 2	7-8	4-5	
539-040	<b>Prusya mavi</b> Iron Blue PB: 27	% 14	54 ± 2	6 - 7	3 - 4	
539-041	<b>Ultramarin mavi</b> Ultramarine Blue PB: 29	% 46	68 ± 2	6 - 7	3 - 4	
539-05	<b>Açık Kırmızı</b> Light Red PR:104	% 40	66 ± 2	6 - 7	3 - 4	
539-06	<b>Oksit Kırmızı</b> Oxide Red PR:101	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	
539-07	<b>Koyu Kırmızı</b> Dark Red PR:48:2	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	
539-070	<b>Orta kırmızı</b> Middle Red PR:48:4	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)  
According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)  
According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

### Her tip Solventli Sistemde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>



# 539 Konvens Pigment Pastaları

## Solventli Sistem Pigment Pasta Özellikleri

### 539 Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness <sup>1</sup>	Dış dayanım Weather fastness <sup>2</sup>	Tam ton rengi Full shade
539-071	<b>Helio Kırmızı</b> <i>Toluidin Red</i> PR:3	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	
539-075	<b>Rubin kırmızı</b> <i>Rubin Red</i> PR:57:1	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	
539077	<b>Kırmızı-112</b> <i>Red-112</i> PR:112	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	
539-078	<b>Kırmızı-170</b> <i>Red-170</i> PR:170	% 22	58 ± 2	6 - 7	3 - 4	
539-079	<b>Solid Kırmızı</b> <i>DPP Red</i> PR:254	% 22	58 ± 2	7-8	4-5	
539-089	<b>Solid Turuncu</b> <i>DPP Orange</i> PO:73	% 22	58 ± 2	7-8	4-5	
539-09	<b>Oksit Sarı</b> <i>Oxide Red</i> PY: 42	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	
539-096	<b>Doğal Oksit Sarı</b> <i>Natural Oxide Red</i> PY:42	% 55	73 ± 2	7-8	4-5	
539-10	<b>Krom Sarı</b> <i>Chrome Yellow</i> PY: 34	% 60	74 ± 2	6 - 7	3 - 4	
539-12	<b>Ftalo Yeşil</b> <i>Phthalocyanin Green</i> PG:7	% 14	54 ± 2	7-8	4-5	
539-121	<b>Oksit Yeşil</b> <i>Oxide Green</i> PG:17	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)  
According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)  
According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

### Her tip Solventli Sistemde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:f:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>



# 539 Konvens Pigment Pastaları

## Solventli Sistem Pigment Pasta Özellikleri

### 539 Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslıđı Light fastness <sup>1</sup>	Dış dayanım Weather fastness <sup>2</sup>	Tam ton rengi Full shade
539- 1386	<b>Orta Sarı-74</b> <i>Yellow*74</i> PY: 74	% 22	58 ± 2	4 - 5	3 - 4	
539- 1384	<b>Solid sarı</b> <i>Solid Yellow</i> PY: 184	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	
539- 139	<b>Fast Sarı-154</b> <i>Fast Yellow</i> PY: 154	% 22	58 ± 2	7-8	4-5	
539- 155	<b>Magenta-122</b> <i>Magenta</i> PR: 122	% 22	58 ± 2	7-8	4-5	
539-16	<b>Mor</b> <i>Vşolet</i> PV: 23	% 9	48 ± 2	7-8	4-5	
539- 161	<b>Mangan Violet</b> <i>Mangan Violet</i> P.V: 16	% 45	66 ± 2	7-8	4-5	
539- 168	<b>Kırmızı violet</b> <i>Red Violet</i> PV: 19	% 9	48 ± 2	7-8	4-5	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi deđişim var, 8= hiçbir deđişim yok (tam tonda deđerlendirme yapılmıştır.)  
According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi deđişim var, 5= hiçbir deđişim yok (tam tonda deđerlendirme yapılmıştır.)  
According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

### Her tip Solventli Sistemde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

*Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler deđildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.*

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında deđerlendirilmemelidir. Teknik deđişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>