

Ürünler Bilgi

Döküman No. AMV-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

21. - Ahşap Mobilya Vernikleri-1

(Wood Furniture Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
88V	ECEDUR 2K AcryLux Dolgu Verniği	Pistole	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Kuruma ve sertleşme dengeli, alifatik tip sertleştiricili. Sararmaz. Renk stabilitesi iyi.
88V	ECEDUR 2K PU Dolgu Verniği	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	1 saat-3 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Pol. Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Kuruma ve sertleşme hızlı aromatik tip sertleştiricili kolay zımparalanan dolgu verniğidir.
68V	ECELAK 2K Akrilik Dolgu Vernik	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Dış dayanımı mükemmel. Canlılığı oldukça uzun süreli. Sararmaz. Aşınmaz. Etkilenmez.
48V	ECELAK 2K Askuro Dolgu Vernik	Pistole	Harter	1 saat-10 saat	10 kısım Vernik 1 kısım AC Harter	Selülozik tiner	Kolay zımparalanabilme ve hızlı kuruma verir. Doldurucudur.
58V	ECELAK Selülozik Dolgu Verniği	Pistole- Fırça-Rulo	Hava	15 dak.- 3 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Çok hızlı kurur ve sertleşir. Hemen zımparalanabilir. Macun yapımına uygundur.
88V	ECELAK 2K AcryLuxe Parlak Vernik (Alifatik Tipler)	Pistole	Harter	3 saat-10 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	İyi ve kalıcı parlaklık. Canlı ve düzgün yüzey. Kuruma ve sertleşme dengeli. Sararmaz. Aşınmaz.ve donuklaşmaz. Renk stabilitesi iyi..
88V	ECELAK 2K AcryLuxe Mat Vernikler (Alifatik Mat ve İpekmat Tipler)	Pistole	Harter	3 saat-10 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	İyi ve kalıcı parlaklık. Canlı ve düzgün yüzey. Kuruma ve sertleşme dengeli. Sararmaz. Aşınmaz.ve donuklaşmaz. Renk stabilitesi iyi..
88V	ECEDUR 2K PU Lake Parlak Vernik (Aromatik Tipler)	Pistole	Harter	3 saat-8 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Pol. Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	İyi ve kalıcı parlaklık. Canlı ve düzgün yüzey. Kuruma ve sertleşme dengeli. Renk stabilitesi sınırlı.
88V	ECEDUR 2K PU Lake Mat Vernikler (Aromatik Mat ve İpekmat Tipler)	Pistole	Harter	45 dak.-6 saat	4 kısım Vernik 1 kısım Pol. Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Yumuşak, göz okşayıcı matlık. Yüzeyde derinlik. Hataları kapatma özelliği.
68V	ECELAK 2K Acrylic Lake Parlak Vernik	Pistole	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Dış dayanımı mükemmel. Canlılığı oldukça uzun süreli. Sararmaz. Aşınmaz.. Etkilenmez.
68V	ECELAK 2K Acrylic Lake Mat Vernikler (Alifatik Mat ve İpekmat Tipler)	Pistole	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Dış dayanımı mükemmel. Yüzeyde kaybolmayan derinlikli yumuşak mat görünüm. Sararmaz.. Aşınmaz.. Etkilenmez.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. AMV-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

21. - Ahşap Mobilya Vernikleri-2

(Wood Furniture Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
48V	ECELAK 2K Askuro Emay Parlak Vernik	Pistole	Harter	1 saat-10 saat	10 kısım Vernik 1 kısım AC Harter	Selülozik tiner	Sert ve darbe dayanımı yüksek.. Dış dayanımı iyi. Mobilya kapılar için. Ham ağaca atılmaz.. Parlak, mat ve ipekmat tonlarda.
48V	ECELAK 2K Askuro Emay Mat Vernikler (Mat ve İpekmat Vernikler)	Pistole	Harter	1 saat-10 saat	10 kısım Vernik 1 kısım AC Harter	Selülozik tiner	Sert ve darbe dayanımı yüksek.. Dış dayanımı iyi. Mobilya kapılar için. Ham ağaca atılmaz.. Parlak, mat ve ipekmat tonlarda.
68V	ECELAK 2K Akrilik Çizilmez Vernik (2 Komponentli) 2+1	Pistole	Harter	3 saat-12 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Darbe dayanımı yüksek.. Çizilmez.. Tam sertlik için 2 gün beklemek gerekli. Dış dayanımı iyi. Mobilya kapılar için.
58V	ECELAK Selülozik Lake Parlak Vernik	Pistole	Hava	15 dak.-8 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Esnek ve sağlam. Zamanla çatlamaz.
58V	ECELAK Selülozik Lake Mat Vernikler (Mat ve İpekmat Vernikler)	Pistole	Hava	15 dak.- 6 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Mobilyada düzgün ve estetik görünüm. Derinlik

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. AMB-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

21. - Ahşap Mobilya Boyaları-1

(Wood Furniture Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
85B	ECEDUR 2K PU Lake MDF Astar	Pistole	Harter	1 saat-8 saat	4 kısım Boya 1 kısım Pol.Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Ahşap ve özellikle MDF yüzeyleri iyi doldurur. Kolay zımparalanır. Üst katın parlaklığını geliştirir..
85B	ECEDUR 2K MultiColor Astar Boya	Pistole	Harter	1 saat-8 saat	4 kısım Boya 1 kısım Pol.Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Sonkat boya gerektirmeyen renkli MDF astar boyası. Üzerine vernik atılarak canlılık verilir.
55B	ECELAK Selülozik Lake Astar (Surfacer)	Pistole	Hava	15 dak.-6 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Doldurucu ve sürtünme dayanımı iyi. Tek başına ahşap yüzeylerde düzgün yüzey verir. İyi matlık.
65B	ECELAK 1K Akrilik Lake Astar	Pistole	Hava	10 dak.-2 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Ahşap yüzeyleri iyi doldurur. Çok çabuk kuruma ve sertleşme. Çok kolay zımparalanır.
82B	ECELAK 2K AcryLuxe Lake Parlak Boya (Alifatik tipler)	Pistole	Harter	4 saat-20 saat	2 kısım Boya 1 kısım Akrilik Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Kalıcı parlaklık, zamanla renk sararması olmaz. Sert ve dayanıklıdır. Sürtünme ve su dayanımı yüksektir.
83-84B	ECELAK 2K AcryLuxe Lake Mat Boyalar (Alifatik Mat ve İpekmat lake boyalar)	Pistole	Harter	4 saat-20 saat	2 kısım Boya 1 kısım Akrilik Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Zamanla renk sararması olmaz. Sert ve dayanıklıdır. Sürtünme ve su dayanımı yüksek, düzgün ve estetik.
81B	ECEDUR 2K PU Lake Parlak Boya (Aromatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat-16 saat	4 kısım Boya 1 kısım Pol.Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Parlak ve renk stabilitesi sınırlıdır. Sert ve dayanıklı. Sürtünme ve su dayanımı yüksek, düzgün ve estetik.
83-84B	ECEDUR 2K PU Lake Mat Boyalar (Aromatik Mat ve İpekmat lake boyalar)	Pistole	Harter	1 saat-16 saat	4 kısım Boya 1 kısım Pol.Sert.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	İpeksi matlıkta renk stabilitesi sınırlı, sert ve dayanıklı, su dayanımı yüksek, düzgün ve estetik filmler verir.
62B	ECELAK 2K Acrylic Lake Parlak Boya	Pistole	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Boya 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Dış koşullara mükemmel dayanıklı parlaklık. Zamanla sararmaz. Darbe ve ışık dayanımı yüksektir.

eknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. AMB-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 02/1

Genel Özellikler

21. - Ahşap Mobilya Boyaları-2

(Wood Furniture Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
64B	ECELAK 2K Acrylic Lake Mat Boyalar (Mat ve İpekmat lake boyalar)	Pistole	Harter	4 saat-24 saat	2 kısım Boya 1 kısım Akrilik Sert.	Akrilik tiner Selülozik tiner	Dış koşullara mükemmel dayanıklı ipeksi matlıkta film. Zamanla sararmaz. Darbe ve ışık dayanımı yüksek.
44B	ECELAK 2K Askuro Emay Boyalar (Parlak, Mat, İpekmat lake boyalar)	Pistole	Harter	1 saat-16 saat	10 kısım Boya 1 kısım Harter	Selülozik tiner	Dış dayanımı mükemmel. Canlılığı oldukça uzun süreli. Sararmaz. Aşınmaz. Etkilenmez.
51B	ECELAK Selülozik Lake Parlak Boya	Pistole	Hava	15 dak.-8 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Parlak ve esnekliği ve dayanımı geliştirilmiş. Canlı ve düzgün yüzey verir. Kimyasal dayanımı sınırlı.
53-54B	ECELAK Selülozik Lake Mat Boyalar (Mat ve İpekmat lake boyalar)	Pistole	Hava	15 dak.-8 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Esnekliği ve dayanımı geliştirilmiş. Canlı ve düzgün yüzey verir. Kimyasal dayanımı sınırlı.
58B	ECELAK 1K Akrilik Lake Boyalar (Parlak, Mat, İpekmat lake boyalar)	Pistole	Hava	10 dak.-4 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Tek bileşenlidir. Çok çabuk kurur ve sertleşirler. Sararmaya karşı dayanıklıdır. Dış koşul dayanımı iyidir.
57-87B	ECELAK Gofrato Boyalar (1K ve 2K Grenli tipler)	Pistole	Harter-Hava	15 dak.-8 saat	Sisteme göre değişir.	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Yüzeylerde grenli görünüm veren, değişik irilikte ve tekstüre yapı formunda, 1 ya da 2 bileşenli dekoratif tip.
58B	ECELAK Selülozik Metalik Boyalar	Pistole	Hava	15 dak.-8 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Özel effekli metalik renk tonları verir. Dekoratif amaçla kullanılır. İstenirse üzerine selülozik vernik atılır.
-	ECELAK 1K Granül Efekt Boya	Pistole	Hava	15 dak.-8 saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Astar kat atmadan ham ahşap yüzeylerde granül efektli görünüm elde etmede kullanılır. Değişik renklerde

T eknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>