

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEBS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

31.- Solventli Epoksi Beton Sistemleri

(Solvent Based Epoxy Concrete Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-Sert./20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
98V	ECELAK 2K Epoksi Emprenye Beton Astar Verniği	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Ham ve gevşek dokulu beton yüzeyler için ilk emprenye astar vernik. Betonu sağlamlaştırır, nem etkisini azaltır.
95B	ECELAK 2K Epoksi Beton Dolgu Astarı	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Macun uygulamasından sonra üst beton yüzeyi doldurmak ve sonkat boyaya daha iyi zemin hazırlamak için kullanılır.
97B	ECELAK 2K Epoksi Beton Boyası (Concrete finishing Coating)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner Selülozik tiner	Ön işlentileri yapılmış beton ve sıvalı yüzeyler için sonkat solventli bir boyadır. Darbe ve su dayanımı yüksektir. Parlak ve değişik renklerde.
97B	ECEPOX 2K Epoxy Kaymaz Boya (Non-Skid Coating)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Havuz kenarlarında ve kayma istenmeyen zeminlerde kullanılır. kayma engelleyici malzeme içindedir. Mat ve yarı-mat görünümde değişik renklerde.
97B	ECELAK 2K Epoksi Havuz Boyası (Swimming Pool Coating)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner Selülozik tiner	Ön işlentileri yapılmış beton havuzlar için hazırlanmış sonkat solventli bir boyadır. Su ve kimyasallara dayanımı yüksektir. Havuz ve su kanallarında kullanılır)
97B	ECELAK 2K Epoksi Kort Boyası	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Beton zeminli tenis kortları ve benzeri yerler için. Su ve aşınma dayanımı yüksek.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>