

Ürünler Bilgi

Döküman No. SSBÜ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.02.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

34.- Solventli Sistem Beton Ürünleri

(Solvent based architectural and masonry organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Boya Tipi	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sertleşme	İncelticisi	Kullanım ve Özellikleri
68V	ECELAK 1K Akro Beton Astar Vernik (Emprenye beton astarı)	Fırça-Rulo	Hava	30-45 dk 8 saat	Selülozik Tiner 312	Akrilik reçine bazlı dış kullanımlı ham beton yüzeylerde emprenye beton astarı olarak kullanılır.
	ECELAK Penetran Solusyon	Fırça-Rulo	Hava	30-45 dk 6 saat	Rapid Tiner 302	Gevşek sıvaların dökülmesine ve nemlenmesine karşı solvent bazlı bağlayıcı solusyon. İnceltimeden olduğu gibi uygulanır.
48V	ECELAK Rubex Beton Astar Vernik (Emprenye beton astarı)	Fırça-Rulo	Hava	30-45 dk 12 saat	Rapid Tiner 302	Dış ham beton yüzeylerde emprenye beton astarı olarak beton dokularının sağlamlaştırılmasında.
25B	ECELAK Alko Pastel Saten Astar	Fırça-Rulo	Hava	8 saat 24 saat	Sentetik Tiner	Saten alçılı yüzeylerde doyurucu astar olarak iç kullanımlı saten boyanın altına atılır. İç kullanımlı dekoratif işlerde.
67B	ECELAK 1K Akro Beton Boyası	Fırça-Rulo	Hava	30-45 dk 8 saat	Selülozik Tiner 312	Köprü, beton bariyer, istinat duvarı gibi dış koşullardaki beton yüzeylerde sonkat olarak
42B	ECELAK Rubex Beton Boyası	Fırça-Rulo	Hava	30-45 dk 12 saat	Rapid Tiner 302	Köprü, beton bariyer, istinat duvarı gibi dış koşullardaki beton yüzeylerde sonkat olarak
27B	ECELAK Alko Pastel Saten Boyalar (Solventli Saten Boya)	Fırça-Rulo	Hava	8 saat 24 saat	Sentetik Tiner	İç kullanımlı duvarlarda sonkat saten boya. Dekorasyon işlerinde
44B	ECELAK Yol Çizgi Boyası	Fırça-Rulo Makine	Hava	30-45 dk 12 saat	Rapid Tiner 302	Standart tip trafik yol çizgi boyası. Yol işaretleme, otopark ve bordürlerde.
82B	ECEDUR 2K AcryLux Beton Boyası (Alifatik Sertleştiricili)	Rulo	Harter	4 saat-20 saat	Poliüretan tiner Selülozik tiner	2 kısım Boyaya 1 kısım Akrilik Sertleştirici verilir. Kalıcı ve yüksek parlaklıkta. Sert ve dayanıklı. Sürtünme ve su dayanımı yüksek, düzgün ve estetik filmler verir. Renk sarması olmaz..
67B	ECEDUR 2K LinePur Beton Boyası (Alifatik Sertleştiricili)	Rulo	Harter	4 saat-20 saat	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Epoksi ve poliüretan yer kaplamalarda, beton ve benzeri yüzeylerde koruyucu ve çizilme engelleyici sonkat kaplama boyası olarak kullanılır. Mat görünümlü düzgün bir film verir.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

