



82.Harterler

Sertleştirici Sistemleri

Two Component Hardeners

2002-06-29

Harter ve Sertleştirici Sistemleri (Hardeners)

1	ECELAK Poliüretan Sertleştirici 467	Aromatik tip poliüretan boya, astar sertleştirici. Hızlı kürleştirme. Sertlik. Işıktaki sararma eğilimi. Neme duyarlı
2	ECELAK Poliüretan Sertleştirici 480	Aromatik tip poliüretan vernik sertleştiricisi. Hızlı kürleştirme. Sertlik. Işıktaki sararma eğilimi. Neme duyarlı
3	ECELAK Akrilik Sertleştirici 495 (495 Ortak, 4950 Hızlı, 4955 yavaş tipler)	Alifatik tip akrilik sertleştirici. . Orta kürleştirme özelliği. Işıktaki sararmama dayanımı yüksek.. Neme duyarlı. Sert ve elastikiyet özelliği.
4	ECELAK Akrilik Sertleştirici 496 (496 Ortak, 4960 Hızlı, 4965 yavaş tipler)	Alifatik PUR tip boya vernik poliüretan sertleştirici. Hızlı kürleştirme özelliği. Işıktaki sararmama. Neme duyarlı. Sert ve elastikiyet özelliği.
5	ECELAK 2K PUR Akrilik Sertleştirici 468 (4+1 Filler Astar için)	Alifatik PUR tip astar sertleştirici. Hızlı kürleştirme özelliği. Işığa ve neme duyarlı. Sert ve parlak..
6	ECELAK Epoksi Sonkat Harteri 4521	Poliamid adduct tip sonkat sertleştirici. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kürleşme özelliği.
7	ECELAK Epoksi Astar Harteri 4531	Poliamid adduct tip astar sertleştirici. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kürleşme özelliği.
8	ECELAK Epoksi Sutankı Harteri	Solid epoksi sertleştirici. Epoksi su tankı boyası için. Suya iyi dayanım, iyi yapışma
9	ECELAK 2K HS Füller Harteri (4+1 HS Füller Astar için)	Poliamid adduct tip astar sertleştirici. Hızlı kürleşme özelliği. Uzun kap ömrü süresi.
10	ECELAK Wash Primer Harteri 450	Wash primer astar harteri. Alüminyum üzerine iyi tutunma özelliği. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kullanılmaz.
11	ECELAK Alegro Astar Harter	Alegro astar harteri. Metal üzerine iyi tutunma özelliği. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kullanılmaz.
12	ECELAK Askuro Harter	Askuro boya vernik harteri. Yalnızca akşap sistemlerde kullanılır. Renk değiştirme özelliği düşük. Etkili ve sert. Kullanım oranı düşük.
13	ECELAK Epoksi Yer Kaplama Harteri	Solventsiz ve elastik. Kürleşme hızı yüksek. Oldukça sert.
14	ECELAK İzopol Rezin Harteri 490	Normal sıcaklıklarda kürleştirmeyen. 100°C lik ısıda kürleştirir. Kullanım oranı düşük.

- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.
- Bütün sertleştirici ve harterleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Solunmamalı ve deriye temasından kaçınılmalıdır.
- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak deneyerek uygulanmalıdır.

Teknik bültenlerdeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>