

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

82.- Sertleştirici ve Harterler

Genel Özellikleri

Two Component Hardeners



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Harter adı	Tipi	Kullanıldığı sistemler	Özellikleri
80S-467	ECELAK Poliüretan Sertleştirici 467	Aromatik	Pol.boya ve astarlar Pol.dolgu ve parlak vernik 4+1 astarlar	Hızlı kürleştirme. Sertlik. Işıktaki sararma eğilimi. Neme duyarlı
80S-480	ECELAK Poliüretan Sertleştirici 480	Aromatik	Pol.mat ve ipekmat vernikler	Hızlı kürleştirme. Sertlik. Işıktaki sararma eğilimi. Neme duyarlı
60S-495	ECELAK Akrilik Sertleştirici 495	Alifatik	Akrilik boya ve vernikler, Sarmaz mobilya sistemleri Çizilmez vernik,	Orta kürleştirme özelliği. Işıktaki sararmama. Neme duyarlı. Sert ve elastikiyet özelliği.
60S-496	ECELAK Akrilik Sertleştirici 496	Alifatik	Akrilik boya ve vernikler, Sarmaz mobilya sistemleri. Çizilmez vernik,4+1 astarlar	Hızlı kürleştirme özelliği. Işıktaki sararmama. Neme duyarlı. Sert ve elastikiyet özelliği.
90S-4521	ECELAK Epox Sonkat Harter-4521	Poliamid	Epoksi sonkat boyalar, Epoksi vernikler	Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kürleşme özelliği.
90S-4531	ECELAK Epoksi Astar Harter-4531	Poliamid	Epoksi astar boyalar, Epoksi beton astarı	Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kürleşme özelliği.
40S-450	ECELAK Wash Primer Harter-450	Asit	Wash primer astarlar	Alüminyum üzerine iyi tutunma özelliği. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kullanılmaz.
40S	ECELAK Alegro Astar Harter	Asit	Alegro astar boya	Metal üzerine iyi tutunma özelliği. Düşük sıcaklık ve yüksek nemde kullanılmaz.
40S	ECELAK AC Kür Harter	Asit	AC kür vernikler	Yalnızca akşap sistemlerde kullanılır. Renk değiştirme özelliği düşük. Etkili ve sert. Kullanım oranı düşük.
90S-408	ECELAK Epoksi Solid Harter-408	Alifatik poliamin	Epoksi yer kaplamaları	Solventsiz ve elastik. Kürleşme hızı yüksek. Oldukça sert.
40S-490	ECELAK İzopol Rezin Harteri-490	-	İzopol rezin	Normal sıcaklıklarda kürleştirmez. 100°C lik ısıda kürleştirir. Kullanım oranı düşük.

- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.
- Bütün sertleştirici ve harterleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Solunmamalı ve deriye temasından kaçınılmalıdır.
- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>