

2002-04-08

- İki komponentli Poliüretan ve Akrilik sistem sertleştiricileri neme ve ısıya karşı aşırı duyarlıdır. Bu nedenle, nemsiz, kuru ve aşırı sıcak olmayan ortamlarda uygulama yapılır.
- Yağmurlu ve nemli ortamlarda uygulama yapılmaz. Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 10-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.
- Poliüretan ve akrilik sertleştiriciler ambalajı ilk açıldığında saydam ve tortusuz olmalıdır. Aksine ambalajın dibinde beyaz bir çökelti yada süte benzer bulanıklık varsa sertleştirici bozulmuş demektir. Bu şekilde kullanılmaz.
- En iyi sonucu alabilmek için, karışımlar, daima önerilen oranlarda ve ölçülerek yapılmalıdır.
- Kurumayı hızlandırmak için fazladan verilen sertleştirici kırılabilirliğe ve zamanla sistemin dökülmesine yol açabilir. Ağırlıkça önerilen karışımlar hacimce yapılırsa yoğunluk farkından dolayı daha az sertleştirici kullanılmış olacağından yeterli sertlik elde edilmeyebilir.
- Hazırlanan karışım, daha iyi performans için 3-5 dakika kap içinde bekletilerek ön reaksiyonun tamamlanması sağlanır. Hazırlanan karışım 3 saat içinde tüketilmelidir.
- Boşaltmak için ambalajları delinmemelidir. Kapaklarından boşaltılır. İşlem bitince kapaklarını sıkıca kapatılır. Özellikle sertleştiricilerin kapağı kesinlikle açık bırakılmaz ve yarım kalmış ambalajlar en kısa sürede ve aynı gün içinde tüketilir.
- Bütün sertleştirici ve harterleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. Solunmamalı ve deriye temasından kaçınılmalıdır.
- İki komponentli Poliüretan ve Akrilik sistem sertleştiricileri kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 3 ay stoklanabilir.
- İki komponentli Poliüretan ve Akrilik sistemler, profesyonel uygulamalar içindir. Amatör ve uzman olmayan kişilerce kullanılması sakıncalı olabilir.
- Karışım yapmadan önce, özellikle 1.komponentleri yapısındaki pigmentlerin zamanla dibe çökme olasılığına karşı temiz ve pürüzsüz bir çita ile iyice karıştırmak gerekir.
- Uygulanan yüzeyler, tozsuz, kuru ve havadar bir ortamda kurumaya bırakılır.