

Test Yöntem Bilgi

Döküman No. TASÇ-01
Revizyon..... 01
Tarih..... 11.12.2001
Sayfa..... 01/1

Titrasyon

Asit Sayısı Çizelgesi



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Çözelti	0.1 N KOH
Faktör	5.61

Örnek	1 gram
-------	--------

Asit sayısı= Harcama x 5.61

Harcama cm ³	Asit sayısı
0.1	0.56
0.2	1.12
0.3	1.68
0.4	2.24
0.5	2.80
0.6	3.36
0.7	3.92
0.8	4.48
0.9	5.04
1.0	5.60
1.1	6.16
1.2	6.72
1.3	7.28
1.4	7.84
1.5	8.40
1.6	8.96
1.7	9.52
1.8	10.08
1.9	10.64
2.0	11.20

Harcama cm ³	Asit sayısı
2.1	11.76
2.2	12.32
2.3	12.88
2.4	13.44
2.5	14.00
2.6	14.56
2.7	15.12
2.8	15.68
2.9	16.24
3.0	16.80
3.1	17.36
3.2	17.92
3.3	18.48
3.4	19.04
3.5	19.60
3.6	20.16
3.7	20.72
3.8	21.28
3.9	21.84
4.0	22.40

Harcama cm ³	Asit sayısı
4.1	22.96
4.2	23.52
4.3	24.08
4.4	24.64
4.5	25.20
4.6	25.76
4.7	26.32
4.8	26.88
4.9	27.44
5.0	28.00
5.1	28.56
5.2	29.12
5.3	29.68
5.4	30.24
5.5	30.80
5.6	31.36
5.7	31.92
5.8	32.48
5.9	33.04
6.0	33.60

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>