



Viskozite Karsılastırma Tablosu-1

Hazırlama tarihi: 08.11..2002

Viskozite Çevirim-1

Gardner-Holdt Harf	Puaz	DIN Cup No.4 Alman normu DIN 53211	Ford Cup 4 - Cup B4 İngiliz normu BS 1733	Gardner-Holdt saniye
Harfler/25°C	Puazlar	Saniye/20°C	Saniye/25°C	Saniye/25°C
A	0.50	18	20	
B	0.65	20	26	
C	0.85	25	34	
D	1.00	29	40	1.46
E	1.25	34	46	1.83
F	1.40	38	51	2.05
G	1.65	44	57	2.42
	1.80		60	2.64
H	2.00	52	65	2.93
I	2.25		75	3.30
J	2.50	64	85	3.67
K	2.75	69	96	4.03
I	3.00	74	108	4.40
M	3.20	79	117	4.70
N	3.40	85	123	5.00
O	3.70	92	127	5.40
P	4.00	99	131	5.80
Q	4.35	107	137	6.40
R	4.70	115	144	6.90
	4.80		147	7.03
S	5.00	122	154	7.30
T	5.50	133	166	8.10
U	6.27	146	188	9.20
	8.00		215	11.60
V	8.84	200	228	13.00
W	10.70	232	280	15.70
X	12.90	305	348	18.90
	14.40			21.10

25°C de Gardner-Holdt bubble viskozite değerleri ile, 20°C de DIN Cup no.4 viskozite değerleri arasında doğrudan hiç bir bağlantı olmamasından bu tablonun kesin doğruluğu söylenemez. Değerler arasında yaklaşık %10 sapmalar olabilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



Viskozite Karsılastırma Tablosu-2

Hazırlama tarihi: 08.11..2002

Viskozite Çevirim-2

Gardner-Holdt Harf	Puaz	DIN Cup No.4 Alman normu DIN 53211	Ford Cup 4 - Cup B4 İngiliz normu BS 1733	Gardner-Holdt saniye
Harfler/25°C	Puazlar	Saniye/20°C	Saniye/25°C	Saniye/25°C
Y	17.60	403		25.80
Z	22.70	530		33.30
	23.50			35.00
Z1	27.00			39.60
	34.00			49.85
Z2	36.20			53.10
Z3	46.30			67.90
	62.00			91.00
Z4	63.40			93.00
Z5	98.50			144.50
	120.00			176.41
Z6	148.00			217.10
Z7	388.00			
	200.00			
Z8	590.00			
Z9	855.00			
Z10	1066.00			

- 25°C de Gardner-Holdt bubble viskozite değerleri ile, 20°C de DIN Cup no.4 viskozite değerleri arasında doğrudan hiç bir bağlantı olmamasından bu tablonun kesin doğruluğu söylenemez. Değerler arasında yaklaşık %10 sapmalar olabilir.

Newtonian tipi rezin solusyonlarının viskozite akış sürelerinin kıyaslanması 20° C de.

DIN Cup No.4 Alman normu DIN 53211	Cup B 4 İngiliz normu BS 1733	AFNOR Cup4 Fransız normu NFT30-014
Saniye	Saniye	Saniye
30	40	39
40	55	52
60	80	76
80	109	103
100	137	130
150	208	196
200	280	263

- Ayrıca Ford Cup No:4 ile İngiliz Cup B4 viskozite kaplarının akış süreleri aynıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>