

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikleri

12. Solventli Epoksi Metal Koruma Sistemleri-1

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-Sert./20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
95B	ECEPOX 2K ST Epoxy Astar Boya	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Metal yüzeylere yapışması, sertliği ve esnekliği mükemmel. Antikorozyf ve doldurucu. Üzerine her tip sonkat boya atılır. Kimyasal ve mekanik dayanım gerektiren metal yüzeylerde.
95B	ECEPOX 2K Epoxy Primer Astar	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	4 kısım astara 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	İki bileşenli ve kolay uygulamalı. Ekonomik ve dayanıklı. Zemine iyi yapışır. Antikorozyf.
95B	ECEPOX 2K Yüzey Toleranslı Primer	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	10 kısım boyaya 1 kısım Harter-4450	Epoksi tiner Selülozik tiner	Boyamaya iyi hazırlanamayan metal yüzeylerin paslanmaya ve çürümeye karşı korunmasında. Her ortam koşulunda kolay uygulanabilir. Kimyasal dayanımı oldukça iyi.
95B	ECEPOX 2K Epoxy Zinc Fosfat Primer	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Dış ortama açık metal yüzeylerin paslanmasına karşı. Zemine çok iyi yapışır. Antikorozyf dayanımı mükemmel.
95B	ECEPOX 2K Epoxy Shop Primer	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Özellikle galvaniz ve sac yüzeylerin sonkatsız dış koşul dayanımı için kullanılır. Kırmızı renkli
95B	ECELAK 2K Epoxy Miox Astar	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Mikalı demir oksit içeren antikorozyf ve koruyucu bariyer astar
95B	ECEPOX 2K Epoxy Zinc Rich Primer	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	20 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-458	Epoksi tiner Selülozik tiner	Korozyona ve metal bozulmasına karşı iyi dirençli. İki bileşenli ve çinko tozlu. Sac yüzeyler için mükemmel koruyucu. Donuk gri renkte
95B	ECEPOX 2K SLE Epoxy Coal-Tar Siyah	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	4 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-457	Epoksi tiner Selülozik tiner	İki bileşenli. Ağır dış koşullarda ve toprak altında kalan sac yüzeylerin su ve korozyon dayanımı için. Siyah renkte
95B	ECEPOX 2K Epoxy Maksi Filler Astar	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	7 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4533	Epoksi tiner Selülozik tiner	İki bileşenli. Yüksek doldurma gücünde, kolay zımparalanır. Ağır dış koşullarda ve toprak altında kalan sac yüzeylerin su ve korozyon dayanımı için.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

1

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 02/1

Genel Özellikleri

12. Solventli Epoksi Metal Koruma Sistemleri-2

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-Sert./20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
91B	ECEPOX 2K ST Epoxy Sonkat Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner Selülozik tiner	Demir, alüminyum ve beton yüzeylere yapışması, sertliği ve kimyasal dayanımı mükemmel. Yüksek dayanıklılık gerektiren yüzeyler için. Tam kürleşme 7 gün sürer.
97B	ECEPOX 2K Epoxy Efekt Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Efekt Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	İki bileşenli ve 2+1 ağırlıkça karışımı. Yüzeyde hata gizleyen etkili. Sağlam, dekoratif ve estetik.
98B	ECEPOX 2K Epoxy Metalik Boya	Pistole	Harter	3 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Yüzeylerde dayanıklı metalik görünüm. Üniform metalik efekt. Metal bahçe mobilyaları ve deniz kenarındaki metal aksamalar için. Dekoratif ve dayanıklı. Esnekliği ve kimyasal dayanımı mükemmel.
97B	ECEPOX 2K Epoxy Kaymaz Boya (Non-Skid Coating)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Banyo, havuz kenarları, iskele, güverte ve kayma istenmeyen zeminler için. Mat ve yarı-mat görünümde ve değişik renklerde
97B	ECEPOX 2K Epoxy Ferforje Boyası (Mat siyah)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Madeni bahçe mobilya ve korkuluklarında, ferforjelerde kullanılır. Dış dayanımı ve matlık görünümü mükemmel. Sert ve dayanıklı
98V	ECEPOX 2K ST Epoxy Vernik	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Su ve nem dayanımı mükemmel. Genel amaçlı. Sağlam ve dayanıklı.
97B	ECEPOX 2K Epoxy ProCoat Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	İki bileşenli ve 4+1 ağırlıkça karışımı. Yüksek solidde. Tek katta kalın film ve doldurucu.
97B	ECEPOX 2K HS Epoxy Arakat Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Arakat Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Yüksek solid miktarında. Tek katta kalın film ve doldurucu arakat olarak kullanılır.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

2

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>