

Teknik Bülten

Döküman No. AR-01
Revizyon..... 01
Tarih..... 08.03.2007
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

24.-Ahşap Renklendiriciler

(Impregnating Wood Colors)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Mart 07

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	İncelticisi	Tipik Özellikleri
51R	ECELAK SelfTrans Renkler (Şeffaf pas renkleri)	Silme-Pistole	Havada	25 dak. - 8 saat	Selülozik tiner	Vernikli mobilya renklendiricisi, çözünür renkler (dyestuf)den hazırlanmıştır. Değişik mobilya renkleri. İç kullanımlı
52R	ECELAK AkriLak Renkler	Silme-Pistole	Havada	1 saat - 10 saat	Selülozik tiner	Dış kullanımlı tüm ahşap doğramalarda ve amerikan panellerde koruyucu ve dekoratifrenktir. Işık haslığı iyidir.
57R	ECELAK Patina Color	Silme-Pistole	Havada	1 saat - 10 saat	Selülozik tiner	Dış kullanımlı tüm ahşap doğramalarda ve amerikan panellerde koruyucu ve dekoratif olarak
53R	ECELAK Wood Color Renk	Silme-Pistole	Havada	1 saat - 10 saat	Selülozik tiner	Dış kullanımlı tüm ahşap doğramalarda ve amerikan panellerde koruyucu ve dekoratif. Renk stabilitesi yüksek
21R	ECELAK EceTex Renkler	Pistole-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	Sentetik tiner	Dış mekan ahşap renklendirici. Işık haslığı ve su dayanımı yüksektir. Dış dayanımı mükemmel
22R	ECELAK TransTex Renkler	Pistole-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	Sentetik tiner	Dış mekan ahşap renklendirici. Işık haslığı yüksek. Ahşabın dokusunu kaybetmeden etkin ve canlı renkler. Dış dayanımı mükemmel
27R	ECELAK SentPatina Renkler	Silme	Havada	10saat-14saat	Sentetik tiner	Ham ahşap yüzeylerde dış kullanımlı masif ahşap renklendirici. Solmaz ve stabil.
23R	ECELAK DecoTrans Renkler	Fırça	Havada	5 saat - 10 saat	Sentetik tiner	Hazır vernikli renk sistemi. Ham ahşap yüzeylere iç ve dış kullanımlı. Renkler solmaz ve stabil
00R	ECELAK AquaPatina Renkler	Silme	Havada	1 saat - 8 saat	Su	Renk verme gücü yüksek. Yumuşak ve silinme özelliği iyi. Desen renkleri için uygun.
07B	ECELAK HidroTan Renkler	Pistole	Havada	1 saat-12 saat	Su	Renk verme gücü yüksek. Yumuşak ve silinme özelliği iyi. Desen renkleri için uygun.
47R	ECELAK Emp.Üniversal Renkler	Pistole-Fırça-Çekme	Havada	30 dak.- 1 saat	Solvent, Selülozik tiner	Ahşap zemin renklendiricisi. Doğal görüntüyü bozmadan canlı ve değişik renkler verir. Emprenye ve penetrasyon özelliği iyi. Renklendirme gücü yüksek. İç kullanım

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Teknik Bülten

Döküman No. AK-01
Revizyon..... 01
Tarih..... 08.03.2007
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

24.-Ahşap Koruyucular

(Impregnating Wood Preservatives)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Mart 07

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma Sert. süresi/20°C	İncelticisi	Tipik Özellikleri
22R	ECELAK TransTex Renksiz	Pistole-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	Sentetik tiner	Ham ahşap malzemeler için penetran renksiz ahşap koruyucu. Ahşap kapı, pencere doğramaları, pergole ve lambirilerde kullanılır.
-	ECELAK 2K Emprenye Vernik	Pistole-Fırça	Harter	2 saat - 14 saat	Selülozik tiner	Her tip ham ahşap doğramalarda ilk emprenye kat olarak. Deniz kıyısındaki pergole, lambiri, ahşap teknelerde. 2+1 sertleştiricili
-	ECELAK 2K Wood IsoCoating	Pistole-Fırça	Harter	2 saat - 14 saat	Selülozik tiner	2+1 sertleştiricili Bariyer vernik. Gevşek dokulu ahşap doğramalarda üniform renk elde etmek için ilk emprenye kat.
-	ECELAK Hidro IsoLak	Pistole-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	Su	Su bazlı. Bariyer vernik. Gevşek dokulu ahşap doğramalarda üniform renk elde etmek için ilk emprenye kat.
-	ECELAK Emprenye Fungal Lak-BN	Emprenye-Silme-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	-	Yüksek konsantrasyonlu emprenye malzemesi. Her tip ham ahşap malzemeler için
-	ECELAK Wood Emprenye-423	Emprenye-Silme-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	-	Ahşabın doğal ve özgün yapı ve görüntüsünü bozmadan su iticilik ve koruma sağlar. Özellikle eski ahşaplar için uygun
-	ECELAK Emprenye Ahşap Immersol	Emprenye-Silme-Fırça	Havada	1 saat - 10 saat	-	Ham ahşabın emprenye edilerek korunmasında kullanılır.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>