



509 NeoKons Pigment Pastaları

Solventli Sistem Pigment Pasta Özellikleri

509 High Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
509-011	Kırık Beyaz White PW : 6	% 65	77 ± 2	7-8	4-5	
509-02	Karbon siyahı Carbon Black PBk : 7	% 20	46 ± 2	7-8	4-5	
509-020	Oksit siyah Oxide Black PBk : 11	% 56	75 ± 2	7-8	4-5	
509-09	Oksit Sarı Oxide Yellow PY : 42	% 56	75 ± 2	7-8	4-5	
509-10	Krom sarı Chrome Yellow PY : 34	% 65	77 ± 2	6 - 7	3 -4	
509-1386	Orta Sarı Middle Yellow PY : 74	% 30	60 ± 2	5 - 6	3-4	
509-1384	Solid Sarı Solid Yellow PY : 184	% 65	77 ± 2	7-8	4-5	
509-06	Oksit Kırmızı Oxide Red PR : 101	% 56	75 ± 2	7-8	4-5	
509-05	Açık kırmızı Light Red PR : 104	% 56	75 ± 2	6 - 7	3 -4	
509-07	Koyu kırmızı Dark Red PR : 48:2	% 40	62 ± 2	5 - 6	3-4	
509-075	Rubin kırmızı Rubin Red PR : 57:1	% 40	62 ± 2	5 - 6	3-4	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)
According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)
According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Her tip Solventli Sistemde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55


e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



509 NeoKons Pigment Pastaları

Solventli Sistem Pigment Pasta Özellikleri

509 High Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
509-078	170 Kırmızı Red 170 PR: 170	% 40	62 ± 2	6 - 7	3 -4	
509-079	Solid Kırmızı Solid Red PR: 254	% 40	62 ± 2	7-8	4-5	
509-155	Magenta Magenta PR: 122	% 40	62 ± 2	7-8	4-5	
509-16	Mor Violet PV: 23	% 16	45 ± 2	7-8	4-5	
509-04	Beta Ftalo mavi Phthalocyanin Beta Blue PB: 15:3	% 40	62 ± 2	7-8	4-5	
509-045	Alfa Ftalo mavi Phthalocyanin Alpha Blue PB: 15:1	% 40	62 ± 2	7-8	4-5	
509-040	Prusya mavi Iron Blue PB: 27	% 40	62 ± 2	6 - 7	3 -4	
509-041	Ultra mavi Ultramarine Blue PB: 29	% 40	62 ± 2	6 - 7	3 -4	
509-12	Ftalo Yeşil Phthalocyanin Green PG: 7	% 40	62 ± 2	7-8	4-5	
509-121	Oksit Yeşil Oxide Green PG: 17	% 56	75 ± 2	7-8	4-5	
509-181	Oksit Kahve Oxide Braun Mix	% 56	75 ± 2	7-8	4-5	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Her tip Solventli Sistemde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>