

Ürünler Bilgi

Döküman No. FSGÖ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikleri

13.- Fırın Sistemler

(Industrial purpose baking organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Sonkat Boya Tipi	Uygulama yöntemi	Kuruma-sertleşme süresi	İncelticisi	Özellikleri
75B	ECELAK Fırın Primer Astar	Pistole-Daldırma	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Metal yüzeylere iyi yapışır. Sert ve esnek. İç kullanımlı fırın boya astarı olarak kullanılır.
75B	ECELAK Fırın Çinko Kromat Astar	Pistole-Daldırma	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Metal yüzeylere iyi yapışır. Sert ve esnek. Antikorozyf. Dış kullanımlı fırın boya astarı olarak kullanılır.
75B	ECELAK Fırın Çinko Fosfat Astar	Pistole-Daldırma	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Metal yüzeylere iyi yapışır. Sert ve esnek. Antikorozyf. Dış kullanımlı fırın boya astarı olarak kullanılır.
15B	ECELAK Flash Off Fırın Astar	Pistole Daldırma	Hava 30 dakika-1 saat	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Metal yüzeylerde hava kurumalı fırın astar olarak kullanılır. Çabuk kurur,kolay uygulanır. Seri üretim için
72B	ECELAK Termotur Fırın Boya	Pistole-Daldırma	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner	DKP sac,demir ve alüminyum yüzeyler için. Sert ve dayanıklı. Darbe dayanımı iyi. Parlak ve sarmaz. Fırınlanabilen metal cihazlarda kullanılır. Elektrik panoları, madeni eşya, çelik kapı, alüminyum parçalar.
73B	ECELAK Termotur Fırın Y-mat boya	Pistole	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner	Sert, elastik ve dayanıklı film. Abrasion dayanımı yüksek. Hatayı kapatan ipeksi düzgün görünüm. 120°C lik Elektrik panoları, madeni eşya, çelik kapı, alüminyum parçalar ve büro cihazlarının boyanmasında.
71B	ECELAK Termolak Fırın Boya	Pistole-Daldırma	Fırında 100°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Ekonomik ve kolay uygulanabilme. 80-100°C de sertleşme özelliği. Sert film. Elektrik panoları, madeni eşyalar, çelik dolaplar ve büro cihazlarının boyanmasında.
73B	ECELAK Termolak Fırın Y-mat Boya	Pistole	Fırında 100°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Ekonomik ve kolay uygulanabilme. 80-100°C de sertleşme özelliği. Sert film. Düzgün ipeksi matlık. Elektrik panoları, madeni eşyalar, çelik dolaplar ve büro cihazlarının boyanmasında.
77B	ECELAK Fırın Efekt Boya	Pistole	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Astarlanmış yada kendi boyasıyla atılmış yüzeylerde değişik efektler verirler. Genel amaçlı
78B	ECELAK Fırın Metalize Boyalar	Pistole	Fırında 120°C de 30 dak.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Fırınlanabilen metal yüzeylerde kullanılır. Düzgün ve üniform metalik bir efekt verir. Sert, parlak ve esnektir. Darbe dayanımı yüksek Bisiklet ve oto yedek parça, madeni mobilya, makinelerde.
78V	ECELAK Fırın Vernik (Silverlak)	Pistole	Fırında 120°C de ½ saat	Fırın tiner Endüstriyel tiner	Sert, elastik ve dayanıklı film. Alüminyuma yapışması iyi. Fırınlanabilen metal yüzeyler için. Renk kızarması yok.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>