

Ürünler Bilgi

Döküman No. PMYSGÖ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 25.09.2008
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

17. Poliüretan Metal Yüzey Sistemleri

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Eylül 08

Kod serisi	Boya Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
85B	ECEDUR 2K PU 4+1 Filler Astar (2 bileşenli PU aromatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 8 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Pol.Sert.467	Poliüretan tiner Selülozik tiner	<i>Sert ,doldurucu ve metal yüzeylere iyi yapışan bir astardır.Kolay zımparalanır. Üzerine her tip sonkat atılabilir. Metal yüzeyler için.</i>
85B	ECELAK 2K AcryLuxe Astar Boya (2 bileşenli PU alifatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 8 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	<i>Metal yüzeylere tutunması ve dış dayanımı mükemmeldir. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda astar kat olarak kullanılır.</i>
81B	ECEDUR 2K Poliüretan Boya (2 bileşenli PU aromatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 16 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Pol.Sert.467	Poliüretan tiner Selülozik tiner	<i>DKP sac, demir ve döküm yüzeyler için,sert ve parlaktır.Metal yüzeylerde iyi kimyasal dayanımlıdır. Renk stabilitesi sınırlıdır.</i>
82B	ECELAK 2K AcryLuxe Boya (2 bileşenli PU alifatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 16 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	<i>Dış koşullara iyi dayanıklı, zamanla sararmayan PU tiptir. Darbe ve ısı dayanımı yüksektir. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda kullanılır.</i>
88B	ECELAK 2K PU Metalize Boyalar (2 bileşenli alifatik-aromatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 8 saat	1 kısım boyaya ¼ kısım Pol.Sert.480	Poliüretan tiner Akrilik tiner	<i>Yüksek metalik parlaklıkta ve üniform metal görünümlüdür. Özel effekli metalik renklerdedir. İstenirse üzerine poliüretan vernik atılır.</i>
87B	ECELAK 2K Poliüretan Efekt Boya (2 bileşenli tipler)	Pistole	Harter	1 saat 16 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Pol.Sert.467	Poliüretan tiner Selülozik tiner	<i>Metal yüzeylerde pütür görüntümlü efekt verir. Yüzeylerdeki kaynak ve büküm hatalarını gizleme özelliğinde yarım mat bir boyadır. Kimyasal ve madeni yağ dayanımı iyi. Özel makinalar için.</i>
88V	ECELAK 2K AcryLuxe Vernik (2 bileşenli tipler)	Pistole	Harter	2 saat 12 saat	2 kısım verniğe 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	<i>Her tip metal yüzey için. Kalıcı parlaklık ve elastiktir. Darbe ve sürtünme dayanımı iyi.</i>

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>