

Ürünler Bilgi

Döküman No. SMSGÖ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

14. Selülozik Metal Sistemleri

(Industrial purpose cellulose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Boya Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	İncelticisi	Tipik Özellikleri
55B	ECELAĞ Selülozik Primer Astar	Pistole	Hava	15 dakika 6 saat	Selülozik tiner	<i>Selülozik metal yüzey boya astarıdır.Doldurucu ve yüzeye iyi yapışır. Metal dışında ahşap yüzeylerin doldurulmasında da kullanılır. Üzerine her tip sonkat atılır. Sert ve elastiktir.</i>
55B	ECELAĞ 1K Selülozik Filler Astar	Pistole	Hava	15 dakika 6 saat	Selülozik tiner	<i>Doldurucu özelliği yüksek ve yüzeye yapışması mükemmeldir. Her tip son katın altına atılabilir. Kolay zımparalanır. Oto tamir astarı olarak kullanılır.</i>
56B	ECELAĞ Selülozik Macun	Spatül makina	Hava	15 dakika 6 saat	Selülozik tiner	<i>Metal ve ahşap yüzey macunudur. Kullanımı kolay ve seridir. Çatlamaz ve kabarmaz. Doldurucu ve esnektir.</i>
51B	ECELAĞ Selülozik Nitrolak Boya	Pistole	Hava	15 dakika 6-8 saat	Selülozik tiner	<i>Metal yüzeyler için. Kolay ve hızlı uygulama sağlar. Kimyasal ve dış dayanımın çok önemli olmadığı metal yüzeylerde, metal dolaplar, cihazlar, damperler, makinalar ve oto yedek parça boyanmasında kullanılır.</i>
52B	ECELAĞ Selülozik Gloss Boya	Pistole	Hava	25 dakika 6-8 saat	Selülozik tiner	<i>Metal yüzeyler için. İyi ve kalıcı parlaklık verir. Esnek ve yüzey yapışması geliştirilmiş bir selülozik boyadır. Dış kullanımlı metal dolap, metal mobilya ve cihazlarda, damperler, kamyonet kasaları, gibi yerlerde kullanılır.</i>
53B	ECELAĞ Selülozik Yarımat Boya	Pistole	Hava	15 dakika 6-8 saat	Selülozik tiner	<i>Metal yüzeyler için. Kolay ve hızlı uygulama sağlar. Kimyasal ve dış dayanımın çok önemli olmadığı metal yüzeylerde, metal dolaplar, cihazlar, damperler, makinalar ve oto yedek parça boyanmasında kullanılır.</i>
58B	ECELAĞ Selülozik Metalize Boya	Pistole	Hava	15 dakika 6-8 saat	Selülozik tiner	<i>Düzgün ve üniform metalik bir efekt verir. Metal ve ahşap yüzeylerde dekoratif amaçla kullanılır. İri ve ince metal tiptedir. İstenirse üzerine poliüretan ya da selülozik vernik atılır.</i>
58V	ECELAĞ Selülozik Metal Verniği	Pistole	Hava	15 dakika 6-8 saat	Selülozik tiner	<i>Özel olarak metal yüzeyler için hazırlanmış sertliği, esnekliği ve metale yapışması geliştirilmiş bir verniktir.</i>

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>