

Ürünler Bilgi

Döküman No. ÖAMGÖ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

18.- Özel Metal Yüzey Sistemleri-1

(Industrial organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Boya Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
45B	ECELAK Alegro Sac Astarı (2 Komp) 2+1	Pistole	Harter	30 dak-1 saat	I kısım boyaya ½ kıs. Alegro Astar Hart.	W. primer tiner Selülozik tiner	<i>Elektronik küçük boyutlu sac kutu ve aksamalarda larda astar yada sonkat boya olarak kullanılır. İki bileşenlidir. Zemine iyi yapışır.</i>
45B	ECELAK Wash Primer Astar (2Komp) 4+1	Pistole	Harter	30 dak-1saat	I kısım boyaya ¼ kıs.W.Primer hart.450	W. primer tiner Selülozik tiner	<i>Alüminyum ve galvaniz yüzeylerde yapışma artırıcı ilk astar kat olarak kullanılır. Yalnızca pistole ile uygulanır.</i>
45B	ECELAK Mono Sac Astarı	Pistole	Hava	30 dak-1saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	<i>Tek komponentli Wash Primer gibi de kullanılabilir. Galvaniz ve alüminyum yüzeylere iyi yapışır. Çatılarda fırça ile de uygulanabilir. İlk zemin astarı</i>
45B	ECELAK Welding Primer (Kaynak Astarı)	Pistole			Kullanılmaz.		<i>Hızlı kurur ve kürleşir. Boyanmış metal yüzeylerde kaynak anında yanmayan astardır. Yalnızca kaynak yapılması gerekli yerlere uygulanabilir.</i>
45B	ECELAK Trio Astar Boya	Pistole Daldırma	Hava	30 dak-12 saat	Kullanılmaz	Rapid ve Sentetik tiner	<i>Üzerine her tip sonkat atılabilir. Genellikle Sentetik oto boya astarı olarak kullanılır. Hızlı kurur ve sertleşir. Zemine yapışması son derece iyidir.</i>
78V	ECELAK Bronz Verniği (Fırın)	Pistole	Fırın	120°C de 30 dakika	Kullanılmaz.	Fırın tiner Endüstriyel tiner	<i>Bronz, bakır ve pirinç gibi metal yüzeylerin kararmasına karşı etkilidir. Silinebilir. Zamanla dökülmez.</i>
48V	ECELAK 2K Yanma Gecikmeli Vernik	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	<i>Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.</i>
48V	ECELAK 1K Yanma Gecikmeli Vernik	Pistole	Hava	45 dakika 4-6 saat	Kullanılmaz.	Selülozik tiner	<i>Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.</i>
48V	ECELAK Antiasit Vernik	Pistole	Hava	45 dakika 4-6 saat	Kullanılmaz.	Endüstriyel Selülozik tiner	<i>Asit solusyonlarına karşı dayanıklı bir verniktir. Asit temas eden yerlerin korunmasında kullanılır. Tek bileşenlidir. Hızlı kurur ve kürleşir.</i>

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Ürünler Bilgi

Döküman No. ÖAMGÖ-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

18.- Özel Metal Yüzey Sistemleri-2

(Industrial organic coating materials)



Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Boya Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
76B	ECELAK Isı Dayanımlı Boya ‘Yanmaz Boya’ (Max.600°C lik)	Pistole	Fırın	200°C de 1 saat	Kullanılmaz.	Fırın tiner	600°C ye kadar sürekli ısıya dayanıklıdır. Siyah ve gümüş renginde. Ekzoslarda, metal bacalarda, şömine, soba ve para kasalarında
76B	ECELAK Isı Dayanımlı Boya-501 (Baca Boyası-501) (Max.300°C lik)	Pistole	Fırında	120°C de ½ saat	Kullanılmaz.	Fırın tiner	Yüksek ısı görmeyen baca, şömine ve sobalarda kullanılır. 300°C sürekli ısı dayanımıdır. Siyah, sarı ve metalik gri renklerde
76B	ECELAK Isı Dayanımlı Boya-517 (Baca Boyası-517)(Max.200°C lik)	Pistole	Fırında	120°C de ½ saat	Kullanılmaz.	Fırın tiner	Yüksek ısı görmeyen baca, şömine ve sobalarda kullanılır. 200°C sürekli ısı dayanımıdır. Siyah, metalik gri ve değişik renklerde
47B	ECELAK 2K Yanma Gecikmeli Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde
47B	ECELAK 1K Yanma Gecikmeli Boya	Pistole	Hava	45 dakika 4-6 saat	Kullanılmaz.	Selülozik tiner	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde
47B	ECELAK Güneş Kolektör Boyası	Pistole	Hava	½ saat 6 saat	Kullanılmaz.	Endüstriyel tiner Selülozik tiner	Güneş ışığını absorblama özelliği yüksek mat siyah boyadır. Galvanize ve sac yüzeye yapışması ve UV dayanımı iyidir. Güneş kolektörlerinde kullanılır.
97B	ECEPOX 2K Ferforje Boyası (Mat siyah)	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	3 kısım boyaya 1 kısım Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Madeni bahçe mobilya ve korkuluklarında, ferforjelerde kullanılır. Dış dayanımı, aşınması, neme ve güneşe dayanımı mükemmeldir.
97B	ECELAK 2K Küvet Boyası	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 24 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner	Küvet, Lavabo ve benzeri yerlerde kullanılır. Su ve aşınma dayanımı mükemmeldir. Her tip yüzeye uygundur. İki bileşenli, sert ve dayanıklıdır.
44B	ECELAK Çatlak Boya (crackle lacquer)	Pistole	Hava	15 dakika 4 saat	Kullanılmaz.	Selülozik tiner	Metal, ahşap, toprak ve alçıdan yapılmış eşyaların yüzeyinde çatlak görüntülü desen elde etmek için kullanılır. Üzerine vernik atılır.
47B	ECELAK Antiasit Enamel	Pistole	Hava	45 dakika 4-6 saat	Kullanılmaz.	Endüstriyel Selülozik tiner	Asit solusyonlarına karşı dayanıklı bir verniktir. Asit temas eden yerlerin korunmasında kullanılır. Tek bileşenlidir.
99B	ECELAK 2K PolyHidrin Boya	Pistole-Fırça-Rulo	Harter	6-8 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	Kullanılmaz	Solventsiz özel tip rezinli. Pistole ve fırça uygulamalı. Kalın ve sert film verir. Parlak ve sert, çizilmez.Hata kapatır. Makine ve cihazlarda
	ECELAK Boya Sökücü Jel	Fırça-Rulo	Hava	5-10 dakika	Kullanılmaz.	-	Her tip eski boya kalıntılarının ve istenmeyen organik kaplamaların kolaylıkla kazınarak temizlenmesinde etkilidir.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış“Teknik Bülten”lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>