



516 AquaPast Pigment Pastaları

Su Bazlı Konsantre Pigment Pasta Özellikleri

516 Concentrated Water Based Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
516-021	Karbon Siyah Carbon Black PBk : 7	% 25±2	45 ± 2	7-8	4-5	
516-0200	Oksit Siyah Iron Oxide Black PBk : 11	% 57±2	65 ± 2	7-8	4-5	
516-091	Oksit Sarı-385 Iron Oxide Yellow PY: 42	% 52±2	56 ± 2	7-8	4-5	
516-1386	Orta Sarı Medium Yellow PY: 74	% 30±2	46 ± 2	5- 6	3 - 4	
516-1389	Açık Sarı-389 Light Yellow PY: 3	% 45±2	56 ± 2	5-6	3 - 4	
516-139	Fast Sarı Fast Yellow PY: 154	% 30±2	66 ± 2	7 - 8	4 - 5	
516-080	Turuncu Orange PO: 5	% 45±2	64 ± 2	5- 6	3 - 4	
516-088	Oksit Turuncu Oxide Orange Mix	% 52±2	56 ± 2	7-8	4-5	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55


e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



516 AquaPast Pigment Pastaları

Su Bazlı Konsantre Pigment Pasta Özellikleri

516 Concentrated Water Based Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
516-044	Beta mavi Beta Blue PB: 15:3	%45±2	53 ± 2	7-8	4-5	
516-127	Ftalo Yeşil-781 Phtalo Green PG: 7	%45±2	60 ± 2	7-8	4-5	
516-121	Oksit Yeşil Chrome Oxide Green PG: 17	%55±2	60 ± 2	7-8	4-5	
516-061	Oksit Kırmızı Iron Oxide Red PR: 101	%57±2	64 ± 2	7-8	4-5	
516-0771	112 Kırmızı Naphthol Red PR: 112	%40±2	48 ± 2	5-6	3 - 4	
516-079	Solid Kırmızı DPP Red PR: 254	%30±2	45 ± 2	7-8	4-5	
516-162	Mor-580 Violet PV: 23	%16±2	27 ± 2	7-8	4-5	
516-155	Magenta-122 Quinacridone Red PR: 122	%30±2	40 ± 2	7-8	4-5	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>