

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

42.- Oto Tamir Son katları

(Auto repair organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulam a şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (hacimca)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
61B	ECELAK 2K Inter Akrilik Oto Boyası	Pistole	Harter	6 saat 10-14saat	2 kısım Akrilik Boya 1 kısım Akr.Sertl. 495.	Akrilik Tiner	İki bileşenli akrilik oto boyası.Dış koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve parlak. Özel olarak oto sistemine uygun pigmentlerle hazırlandığı için renkler zamanla solmaz, donuklaşmaz. Kalıcı parlaklık. Yüksek örtücülük.
62B	ECELAK 2K ExterAcryl Oto Boyaları	Pistole	Harter	6 saat 10-14saat	2 kısım Akrilik Boya 1 kısım Akr.Sertl. 495.	Akrilik Tiner	Akrilik oto boyası.Dış koşullara mükemmel dayanım, sert ve kalıcı parlaklık,. yüksek örtücü
68V	ECELAK 2K Akrilik Oto Verniği	Pistole	Harter	6 saat 10-14saat	2 kısım Akrilik Vernik 1 kısım Akr.Sertl. 495.	Akrilik Tiner	İki bileşenli akrilik oto verniği.Dış koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve parlak..Zamanla solmaz ve donuklaşmaz. Parlaklığı kalıcıdır. Bazkatlar üzerine atılır, metalik efekti geliştirir.
585	ECELAK UniComp Oto Metalik Bazkatlar	Pistole	Vernik	45 dakika 6 saat	Vernikle 45 dak - 6 saat	Akrilik ve Selülozik tiner	Metalik bazkat bir boyadır. Sertleştirici kullanılmaz. Uygulamadan 8-10 saat sonra üzerine 2K Akrilik Oto Verniği atılır. İstenirse 80-60°C de fırınlanabilir.Canlı ve üniform metalik renkle verir.
32B	ECELAK Sentetik Oto Boyaları	Pistole	Hava	6 saat-24 saat	İstenirse kendi özel sertleştiricisi kullanılır.	Sen.oto tiner Selülozik tiner	Parlak,dengeli sertlik ve dış dayanımı yüksek.. Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs, damper. Makina ve tabela boyanmasında kullanılır.
58B	ECELAK Sentetik Oto Parlak Alüminyum (Fine Silver, Gross Silver)	Pistole	Hava	6 saat-24 saat	İstenirse kendi özel sertleştiricisi kullanılır.	Sen.oto tiner Selülozik tiner	Parlak,sert.Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs, damper. Makina ve tabelalarda kullanılır
590	ECELAK 2K Akrilik Renk Pastaları	Pistole	Harter	6 saat-14saat	2 kısım Akrilik Boya 1 kısım Akr.Sertl. 495.	Akrilik Tiner	Akrilik oto boyaların hazırlamasında kullanılan renk pastalarıdır.Renk yapmada kullanılır. Oto sistemine uygun pigmentlerle hazırlanmıştır..

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>