

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

51.- Deniz Astar ve Koruyucu Sistemleri

Genel Özellikleri

Marine Primer and Protective Coatings



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. /20°C	Hareri, Kullanım oranı (hacimca)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
45B	ECELAK 2K Epoxy Protek Astar (2 Bileşenli su altı ve üstü Astarı)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Metal, Ahşap ve Fiber teknelerin su altı ve su üstü yüzeyinin ilk ve arakat astarı. Pistole, fırça, rulo uygulamalı. 3+1 karışım ve uzun karışım ömürlü.
95B	ECELAK 2K Epox Zinc Fosfat Primer (2 Bileşenli su altı ve üstü Astarı)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım astara 1 kısım Ep.Harter-4531	Epoksi tiner Selülozik tiner	Özellikle metal su altı ve su üstü yüzeylerin ilk ve arakat astarı. Pistole, fırça, rulo uygulamalı. 3+1 karışım ve uzun karışım ömürlü.Yüksek antikorozyf ve yapışma
95B	ECELAK 2K Epoxy Yüzey Toleranslı Primer (Yüzey toleranslı astar ve sonkat boya)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	10 kısım boyaya 1 kısım Harter-4450	Epoksi tiner Selülozik tiner	Pistole, fırça, rulo uygulamalı. Yüzey doldurucu ve barriyer oluşturu özellikte. Deniz suyu direnci yüksek . 10+1 karışım ve uzun karışım ömürlü
45B	ECELAK Super Silver Primer (Tek Bileşenli antifouling astarı)	Fırça, Rulo, Pistole	Hava	1 saat – 12 saat	Kullanılmaz	Rapid Tiner	Metal, Ahşap ve Fiber Teknelerin su altı ve su üstü yüzey astarı. İlk astardan sonra atılan arakat astar. Üzerine antifouling atılabilir. Pistole, fırça ve rulo uygulamalı
25B	ECELAK SentRed Antikorozyf Primer	Fırça, Rulo, Pistole	Havada	6 saat-24 saat	Kullanılmaz	SentetikTiner	Sentetik sistemlerin altına atılan mükemmel antikorozyf özellikte metal ve ahşap astarı. Fırça ve rulo uygulamalı. Turuncu renkte.
45B	ECELAK MonoMarin Primer (tek bileşenli metal zemin koruyucu astarı)	Pistole	Hava	30 dak- 1saat	Kullanılmaz	Selülozik tiner	Metal teknelerin su altı ve su üstü yüzeyinin ilk zemin sac ve hafif metal astarı. Pistole,fırça uygulamalı. Üzerine arakat yada filler astar gerekli.
45B	ECELAK 2K WP-1 Astar	Pistole	Harter	30 dak-1saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter.450	Selülozik tiner	Metal teknelerin su altı ve su üstü yüzeyinin ilk zemin sac ve hafif metal astarı. Pistole uygulamalı,üzerine arakat gerekli.
95B	ECELAK 2K SLE Epoxy Coal-Tar Siyah	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	4 kısım astara 1 kısım Harter-457	Epoksi tiner	Metal teknelerin ağır dış koşullarda kalan su altı sac yüzeylerinin su ve korozyon dayanımı için. Solventli sistem epoksi bazlı siyah
99B	ECELAK 2K Solid Epoxy Coal-Tar Siyah	Pistole Fırça-Rulo	Harter	24 saat 48 saat	2 kısım Coal-Tar 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner	Metal teknelerin ağır dış koşullarda kalan su altı sac yüzeylerinin su ve korozyon dayanımı için. Solventsiz sistem epoksi bazlı siyah.
96B	ECELAK 2K Uno Filler Macun	Spatul	Harter	12 - 48 saat	1 kısım Macun 1 kısım Harter	İnceltmez	Metal, ahşap ve polyester teknelerde tamir amaçlı sert ve doldurucu epoksi deniz macunu
96B	ECELAK 2K Uno Dusty Macun	Spatul	Harter	12 - 48 saat	1 kısım Macun 1 kısım Harter	İnceltmez	Metal, ahşap ve polyester teknelerde sert, doldurucu ve zımparalanabilir özellikte epoksi macun.
96B	ECELAK 2K Uno Flex Macun	Spatul	Harter	12 - 48 saat	1 kısım Macun 1 kısım Harter	İnceltmez	Metal, ahşap ve polyester teknelerde esnek ve doldurucu epoksi tamir macunu.
96B	ECELAK 2K Hafif Macun	Spatul	Harter	12 - 48 saat	2 kısım Macun 1 kısım Harter	İnceltmez	Metal, ahşap ve polyester teknelerde hafif ve zımparalanabilir epoksi tamir macunu.

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>