

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

52.- Sonkat Deniz Boya ve Koruma Sistemleri

Genel Özellikleri

Marine Systems Organic Finishing Coatings



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. /20°C	Harteri, Kullanım oranı (hacimca)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
45B	ECELAK 2K Epoksi Protek Sonkat (2 bileşenli Faça ve Borda boyası)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Boya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner	Metal, Ahşap ve Fiber Teknelerde.Pistole, fırça ve rulo uygulamalı. Sentetik tip astarlar dışında her tip astar üzerine atılabilir Deniz suyu ve dış koşul dayanımı çok iyi. 3+1 karışımı uzun kap ömürlü faça ve borda boyasıdır.
97B	ECELAK 2K SLE Epoksi Kaymaz Boya Non-Skid(2 bileşenli mat kaymaz boya)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Boya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner	3+1 karışımı, mat görünümlü güverte ve geçiş alanlarında kaymazlık için. Sürtünme dayanımı iyi.
22B	ECELAK Sent.Marin Sonkat Boya (Güverte ve Kamara boyası)	Fırça, Rulo, Pistole	Havada	8 saat-24 saat	Kullanılmaz	SentetikTiner	Deniz araçları için düzenlenmiş modifiye sentetik güverte ve kamara boyası. Her tip astar üzerine atılabilir. Fırça ve rulo uygulamalı
82B	ECELAK 2K AcryLux Poliüretan Boya (2 bileşenli alifatik tip sonkat boya)	Pistole	Harter	1 saat 16 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner	2+1 karışımı alifatik poliüretansonkat boya. Parlak, sert ve estetik. Pistole uygulamalı. Fırça ve rulo uygulaması da mümkün.
97B	ECELAK 2K Epoksi Kargo Boyası (2 bileşenli ambar ve kargo boyası)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Boya 1 kısım Ep.Harter-4521	Epoksi tiner	Teknelerin ambar ve depolarının boyanmasında. Aşınma ve darbe dayanımı iyi. Pistole, fırça ve rulo uygulamalı. 3+1 karışımı uzun kap ömürlü. Yarı parlak görünümlü
28V	ECELAK 2K SLE Epoksi Sonkat Vernik (3+1 Harter-sertleştiricili)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Vernik 1 kısım Epox Harter	Epoksi tiner	Solvent bazlı, iki bileşenli, uzun karışım ömürlü ve mükemmel su dayanımı olan bir vernik.
68V	ECELAK 2K MetAcryl Deniz Verniği (2+1 Harter- sertleştiricili)	Pistole	Harter	2-4 saat 12 saat	2 kısım verniğe 1 kısım Akr.Sert.495	Akrilik tiner	Özellikle ahşap güverte ekipmanları ve küpeşterler için. Kalıcı parlaklıkta bir pur akrilik vernik
28V	ECELAK Fenox Vernik	Fırça-Rulo	Hava	10 - 24 saat	Kullanılmaz	FenoxTiner	Teknelerdeki ahşap bölümlerin korunmasında, sandal ve benzeri yerlerde
98V	ECELAK 2K Epoksi Kaymaz Vernik (3+1 Harter-sertleştiricili)	Pistole Fırça-Rulo	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Vernik 1 kısım Epox Harter	Epoksi tiner	Ahşap ve metal geçiş bölümlerinde ve köprülerde kaymazlık için
47B	ECELAK Tropikal Zehirli Boya	Pistole Fırça-Rulo	Hava	6-8 saat 24 saat	Kullanılmaz.	Selülozik tiner	SPC bazlı leaching tip antifouling. Büyük ve küçük Metal, Ahşap ve Fiber Teknelerde uzun süreli ve sıcak iklimler için.
47B	ECELAK Vinex Zehirli Boya	Pistole Fırça-Rulo	Hava	2 saat 12 saat	Kullanılmaz.	Vinex Tiner	HPL kontaktı tip antifouling. Büyük ve küçük Metal, Ahşap ve Fiber Tekneler için. Sezonluk.

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com http://www.ecelak.com