

Tip	Özel polimerlerle hazırlanmış iki karışımlı, küvet, lavabo ve benzeri yerlerde kullanılan parlak bir tamir boyasıdır.	
Solid miktarı %	% 55 ±2 Ağırlıkça (karışım)	DIN 53 216
Renk	Parlak Beyaz (Pembe, açık mavi, krem renkleri de vardır)	
Viskozite	35 ± 10 sn/20°C (karışım)	DIN 53 211
Yoğunluk	1.20 ± 0,1 gr/cm ³	DIN 53 757
Kullanım yerleri	Lavabo, küvet, duş teknesi, çamaşır makinası, buzdolabı gibi yerlerde tamir boyası olarak, metal ve beton yüzeylerde koruyucu boya olarak kullanılır.	

Uygulama bilgileri

Uygulama şekli	Fırça ya da havalı – havasız püskürtme ile uygulanır.	
Uygulama tineri-inceltme	İnceltmez. Fırça ile uygulama viskozitesindedir. İnceltme gerektiğinde ECELAK Küvet Boya Tineri kullanılmalıdır. Fırça uygulaması için :%5–10 en fazla ilk kat için Havalı püskürtme için :%15 inceltir.	
Uygulama viskozitesi	18 – 20 sn/20°C (havalı püskürtme ile)	DIN 53 211
	22 – 30 sn/20°C (fırça ile)	DIN 53 211
Harter karışım oranı	2 kısım 2K Küvet Boyası 1.Komp. 1 kısım 2K Küvet Boya Harteri-446	(Ağırlıkça) (Ağırlıkça)
Karışım ömrü	10–16 saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak)	
Uygulama koşulları	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15–30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +10°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulanmamalıdır.	
Yüzey hazırlama	- Paslanmış, kirlenmiş ya da eski boyası dökülmüş küvet, lavabo, duş teknesi gibi cihaz yüzeyleri, önce iyice silinir. - İnce yağ ve kir kalıntıları solventle silinerek temizlenir. İnce zımpara ile yüzeydeki ince pas ve kalıntılar alınır ve zemin pürüzlendirilir. Kurutulur, tinerle yeniden silinir. - Çok bozuk kısımlar raspa yapılarak arındırılır. Tel fırça ile pas ve kalıntılar kabartılıp kazınır. Ardından solventle yıkanır.	
Uygulama açıklamaları	- Karışım verilen ölçülerde ve ağırlıkça yapılmalıdır. Üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. - Karışım sonrası uygulamadan önce 20°C ortam ısısında verilecek ön reaksiyon süresi 20–30 dakikadır. - İlk kat astar olarak inceltirilerek uygulanır. Eski boyası kalmış yerlere kendisiyle hazırlanmış macun çekilir. 8–12 saat sonra hafif ince zımpara yapılır. Üzerine inceltirmeden sonkat boya atılır. - Katlar arasında bekleme süresi 8–12 saat/20°C olmalıdır.	

2002-10-06

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
 Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Teknik Bülten

Döküman No. EKB-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2002
Sayfa..... 02/1

2K SLE Amatör Küvet Boyası-2 (97B serisi)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

(Two-Pack Bathtub Paint)

Ecelak Bülten No: BY-09575

Özellikleri

Kuruma Süresi	Fırça ile uygulandığında 4 saat/20°C Havalı püskürtme ile uygulandığında 2 saat/20°C
Sertleşme süresi	18 – 24 saat/20°C (kür reaksiyonu 7 gün sürer.) 48 saat sonra servise alınabilir.
Kuru film kalınlığı	İnceltilmeden uygulandığında tek katta 35–45 mikron kuru film verir. Çok kalın uygulamadan kaçınılmalıdır.
Boyama gücü	1 lt karışım yapılmış boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 35 mikron kuru film verecek şekilde 4–6 m ² , fırça ile uygulamada ise 6–8 m ² yer boyar. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) kayıplar hariçtir.
Ortalama tüketim	▪ 350–500 gr/ m ² (iki katta pistole ile 60 mikron kuru film için) ▪ 250–350 gr/ m ² (iki katta fırça ile 60 mikron kuru film için)
Depolama	Kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1.komponent boya 1 yıl, harter 6 ay stoklanabilir.

Performans Özellikleri

- ECELAK 2K Küvet Boyası, mükemmel su ve alkali dayanımındadır.
- Fırça ile uygulansa bile parlak ve pürüzsüz yüzeyler verir.
- Karışım ömrü kısa olmadığından uygulaması rahattır. 8–10 saat /20°C de karışım donmadan uygulama yapılabilir. Ancak 30°C ve üzerinde bu süre kısalmır. Yaklaşık 4–6 saat
- ECELAK 2K Küvet Boyası amatör uygulamalara uygundur.
- Metal, beton ve ahşap yüzeylere iyi yapışır ve antikorozyiftir. Çok amaçlı tamir boyası olarak kullanılabilir.

Ambalajlama

Komponentler	Bidon Ambalaj	Galon Ambalaj	Kutulu 450 gr'lık ambalaj	Kutulu 300 gr'lık ambalaj
2K SLE Amatör Küvet Boyası 1.Komp	14.- kg	3.- kg	300 gr.	200 gr.
SLE Amatör Küvet Boya Harteri-446	7.- kg	1.5.- kg	150 gr.	100 gr.
Toplam net	21.- kg	4.5.- kg	450 gram net	330 gram net

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık havalandırılmalıdır.

Risk Bilgileri	: R 11 Kolay alevlenebilir.	Tehlike Sembolü	: H2 , Xn
	: R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.	Stoklama Kodu	: C3
Güvenlik Bilgileri	: S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.		
	: S 24 Cilde temastan sakınız.	: S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.	

Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı, ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır.

2002-10-06

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

2K SLE Amatör Küvet Boyası



(Two-Pack Bath Tub Paint)

- Özel polimerlerle hazırlanmış iki karışım, parlak küvet, lavabo ve benzeri yerlerde kullanılan bir tamir boyasıdır.
- Karışım ömrü kısa olmadığından uygulaması rahattır. 8-10 saat /20°C de karışım donmadan uygulama yapılabilir. Ancak 30°C ve üzerinde bu süre kısalmır. Yaklaşık 4-6 saat
- ECELAK 2K Küvet Boyası** amatör uygulamalara uygundur. Metal, beton ve ahşap yüzeylere iyi yapışır ve antikoroziftir. Çok amaçlı tamir boyası olarak kullanılabilir.

Kullanım yerleri

- Lavabo, küvet, duş teknesi, çamaşır makinası, buzdolabı gibi yerlerde tamir boyası olarak,
- Metal ve beton yüzeylerde koruyucu boya olarak kullanılır.

Harter karışım oranı

- 2 kısım **2K Küvet Boyası** 1.Komp. (Ağırlıkça)
- 1 kısım **2K Küvet Boya Harteri-446** (Ağırlıkça)
- Karışım ömrü: 10-16 saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak)

Uygulama açıklamaları:

- Fırça yada havalı – havasız püskürtme ile uygulanır. İnceltilmez. Fırça ile uygulama viskozitesindedir. İnceltme gerektiğinde **ECELAK Küvet Boya Tineri** kullanılmalıdır. Fırça uygulaması için :%5-10 en fazla ilk kat için, Havalı püskürtme için :%15 inceltir.
- Paslanmış, kirlenmiş yada eski boyası dökülmüş küvet, lavabo, duş teknesi gibi cihaz yüzeyleri, önce iyice silinir. İnce yağ ve kir kalıntıları solventle silinerek temizlenir. İnce zımpara ile yüzeydeki ince pas ve kalıntılar alınır ve zemin pürüzlendirilir. Kurutulur , tinerle yeniden silinir.
- Çok bozuk kısımlar raspa yapılarak arındırılır. Tel fırça ile pas ve kalıntılar kabartılıp kazınır. Ardından solventle yıkanır. Karışım verilen ölçülerde ve ağırlıkça yapılmalıdır. Üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Karışım sonrası uygulamadan önce 20-30 dakika bekletilir, sonra uygulanır.
- İlk kat astar olarak inceltilerek uygulanır. Eski boyası kalmış yerlere kendisiyle hazırlanmış macun çekilir. 8-12 saat sonra hafif ince zımpara yapılır. Üzerine inceltilmeden sonkat boya atılır. Katlar arasında bekleme süresi 8-12 saat/20°C olmalıdır.

Kuruma Süresi : Kuruma: 20°C sıcaklıkta 4 - 6 saat Sertleşme: 20°C sıcaklıkta 24 saat (kür reaksiyonu 7 gün sürer.) 48 saat sonra servise alınabilir.

Depolama: Kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1.komponent boya 1 yıl, harter 6 ay stoklanabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Risk Bilgileri	: R 11 Kolay alevlenebilir. : R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.	Tehlike Sembolü	: H2 , Xn
Güvenlik Bilgileri	: S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez. : S 24 Cilde temasıtan sakınız. : S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.	Stoklama Kodu	: C3

Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>