





588 Polimer Pigment Pastalar

Polimerler için Pigment Pasta Özellikleri

588 Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslılığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
588-011	Kırık Beyaz Color White PW : 6	% 70	98 ± 2	7-8	4-5	
588-02	Karbon siyahı Carbon Black PBI : 7	% 13	98 ± 2	7-8	4-5	
588-020	Oksit siyah Iron Oxide Black PBI : 11	% 70	98 ± 2	7-8	4-5	
588-04	Ftalo mavi Phatalo Blue PB: 15:3	% 40	98 ± 2	7-8	4-5	
588-16	Mor Violet PV: 23	% 16	98 ± 2	7-8	4-5	
588-12	Ftalo Yeşil Phatalo Green PG: 7	% 40	98 ± 2	7-8	4-5	
588-121	Oksit Yeşil Oxide Green PG: 17	% 60	98 ± 2	7-8	4-5	
588-155	Magenta Magenta PR: 122	%40	98 ± 2	4-5	3-4	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Polimerik Sistemlerde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



588 Polimer Pigment Pastalar

Polimerler için Pigment Pasta Özellikleri

588 Concentrated Pigment Pastes Specifications

Kod Code	Pigment Pasta tipi Pigment Paste type	% Pigment	% Solid	Işık haslılığı Light fastness ¹	Dış dayanım Weather fastness ²	Tam ton rengi Full shade
588-06	Oksit kırmızı Iron Oxide Red PR: 101	% 70	98 ± 2	7-8	4-5	
588-05	Açık kırmızı Molibdate Red PR: 104	% 60	98 ± 2	6-7	3-4	
588-07	Koyu kırmızı Dark Red PR: 48:2	%40	98 ± 2	4-5	3-4	
588-079	Solid Kırmızı DPP Red PR: 254	% 30	98 ± 2	4-5	3-4	
588-09	Oksit Sarı Iron Oxide Yellow PY : 42	% 60	98 ± 2	7-8	4-5	
588-10	Krom sarı Chrome Yellow PY: 34	% 70	98 ± 2	6-7	3-4	
588-1386	Orta Sarı Medium Yellow PY: 74	% 30	98 ± 2	4-5	3-4	
588-1384	Solid Sarı Solid Yellow PY: 184	% 70	98 ± 2	4-5	3-4	

1) 1-8 Mavi renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 8= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Blue Wool Scale, 1 to 8, where 1= severe change, 8= no change. Ratings according to ISO/R105. (Full shade)

2) 1-5 Gri renk skalasına göre; 1= ciddi değişim var, 5= hiçbir değişim yok (tam tonda değerlendirme yapılmıştır.)

According to Grey Scale ISO R105 A02 where 1= severe change, 5= no change.

Polimerik Sistemlerde Kullanılabilen Konsantre Pigment Pasta Renkler

Katalog renkleri bilgisayar renk sisteminden dolayı gerçek renkler değildir, yaklaşık renk bilgisi için verilmiştir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>