


590 Akrilik Pigment Pastalardan Hazırlanmış Örnek Oto Renk Formülleri

(590 Acrylic Mixing Colors Formulations)

ECELAK


2K Akrilik Boya Örnek Renk Kompozisyonları



Beyaz F-249	
Ecelak Renk No	82-B017
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	999.0
590-10 primo sarı	0.6
590-02 siyah	0.4
Pasta miktarı	1000.0
K-5590 Akrilik Binder	1.5
Toplam gr	1001.5



Beyaz F-210	
Ecelak Renk No	82-B016
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	996.0
590-02 siyah	3.5
590-04 helio mavi-S	0.5
Pasta miktarı	1000.0
K-5590 Akrilik Binder	6.0
Toplam gr	1006.0




İnci beyazı XSC-691	
Ecelak Renk No	82-B034
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	995.0
590-10 primo sarı	4.5
590-02 siyah	0.5
Pasta miktarı	1000.0
K-5590 Akrilik Binder	8.0
Toplam gr	1008.0



Buz beyazı R-389	
Ecelak Renk No	82-B025
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	996.0
590-10 primo sarı	1.8
590-09 oksit sarı	0.8
590-04 helio mavi-S	0.2
590-02 siyah	1.2
Pasta miktarı	1000.0
K-5590 Akrilik Binder	6.0
Toplam gr	1006.0



Korfu beyazı F-224	
Ecelak Renk No	82-B006
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	985
590-10 primo sarı	8
590-09 oksit sarı	4
590-02 siyah	3
Pasta miktarı	1000
K-5590 Akrilik Binder	20
Toplam gr	1020



Beyaz R-348	
Ecelak Renk No	82-B027
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	986.0
590-10 primo sarı	1.0
590-09 oksit sarı	9.4
590-05 açık kırmızı	0.5
590-12 helioyeşil-S	0.1
590-02 siyah	3.0
Pasta miktarı	1000.0
K-5590 Akrilik Binder	20.0
Toplam gr	1020

- Tartımlar ağırlıkça ve terazide yapılmalıdır.
- Akrilik Binder K-5590 verildikten sonra iyice karıştırılır ve renk kontrolü yapılır.
- Verilen renk kompozisyonları Kontrol Laboratuvarımızda hazırlanmış renklerdir. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontrolüyle girdi renk miktarlarında yapılacak ufak değişikliklerle giderilebilir.
- Formüllerle verilen renkler, bilgisayar ekran çözünürlüğüne bağlı olarak istenen renklerin aynısı olmayabilir. Renk bilgisi olarak verilmiştir. Çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

590 Akrilik Pigment Pastalardan Hazırlanmış Örnek Oto Renk Formülleri

(590 Acrylic Mixing Colors Formulations)

ECELAK

2K Akrilik Boya Örnek Renk Kompozisyonları



Toledo kırmızı R-723	
Ecelak Renk No	82-K327
590 Pasta	Miktar gr
590-055 skarlet kırmızı	300
590-05 açık kırmızı	100
Pasta miktarı	400
K-5590 Akrilik Binder	600
Toplam gr	1.000



Nar çiçeği F-854	
Ecelak Renk No	82-K329
590 Pasta	Miktar gr
590-055 skarlet kırmızı	324
590-06 oksit kırmızı	38
590-07 koyu kırmızı-P	38
Pasta miktarı	400
K-5590 Akrilik Binder	600
Toplam gr	1000



Bordo F-140	
Ecelak Renk No	82-K304
590 Pasta	Miktar gr
590-15 derin kırmızı	266
590-07 koyu kırmızı-P	82
590-010 beyaz	62
590-04 helio mavi-S	4
Pasta miktarı	414
K-5590 Akrilik Binder	586
Toplam gr	1000



Taksi sarısı T-015	
Ecelak Renk No	82-S115
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	58
590-09 oksit sarı	10
590-10 primo sarı	370
590-05 açık kırmızı	7
Pasta miktarı	445
K-5590 Akrilik Binder	555
Toplam gr	1000



Ateş kırmızı F-111	
Ecelak Renk No	82-K310
590 Pasta	Miktar gr
590-07 koyu kırmızı-P	357
590-05 açık kırmızı	36
590-010 beyaz	18
Pasta miktarı	411
K-5590 Akrilik Binder	589
Toplam gr	1000



Koyu mavi T-011	
Ecelak Renk No	82-T535
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	112
590-040 derin mavi	196
590-07 koyu kırmızı-P	8
590-02 siyah	68
Pasta miktarı	384
K-5590 Akrilik Binder	616
Toplam gr	1.000

- Tartımlar ağırlıkça ve terazide yapılmalıdır.
- Akrilik Binder K-5590 verildikten sonra iyice karıştırılır ve renk kontrolü yapılır.
- Verilen renk kompozisyonları Kontrol Laboratuvarımızda hazırlanmış renklerdir. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontrolüyle girdi renk miktarlarında yapılacak ufak değişikliklerle giderilebilir.
- Formüllerle verilen renkler, bilgisayar ekran çözünürlüğüne bağlı olarak istenen renklerin aynısı olmayabilir. Renk bilgisi olarak verilmiştir. Çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55


e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

590 Akrilik Pigment Pastalardan Hazırlanmış Örnek Oto Renk Formülleri


(590 Acrylic Mixing Colors Formulations)

ECELAK


2K Akrilik Boya Örnek Renk Kompozisyonları




Krem F-252	
Ecelak Renk No	82-P415
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	964
590-10 primo sarı	16
590-09 oksit sarı	20
590-02 siyah	0.5
Pasta miktarı	1000.5
K-5590 Akrilik Binder	50.0
Toplam gr	1050.5




Krem F-252	
Ecelak Renk No	82-P415A
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	958
590-10 primo sarı	19
590-09 oksit sarı	21
590-02 siyah	2
Pasta miktarı	1000
K-5590 Akrilik Binder	70
Toplam gr	1070




Krem R-170	
Ecelak Renk No	82-P413
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	878
590-09 oksit sarı	25
590-05 açık kırmızı	13
590-02 siyah	11
Pasta miktarı	927
K-5590 Akrilik Binder	73
Toplam gr	1000



Şampanya F-238	
Ecelak Renk No	82-P412
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	422
590-10 primo sarı	80
590-09 oksit sarı	124
590-02 siyah	6
Pasta miktarı	632
K-5590 Akrilik Binder	368
Toplam gr	1000



Bej T-020	
Ecelak Renk No	82-P416
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	841
590-05 açık kırmızı	4
590-09 oksit sarı	48
590-02 siyah	13
Pasta miktarı	906
K-5590 Akrilik Binder	94
Toplam gr	1000



Antik fildişi F-236	
Ecelak Renk No	82-P411
590 Pasta	Miktar gr
590-010 beyaz	590
590-10 primo sarı	112
590-09 oksit sarı	40
590-02 siyah	14
Pasta miktarı	746
K-5590 Akrilik Binder	254
Toplam gr	1000

- Tartımlar ağırlıkça ve terazide yapılmalıdır.
- Akrilik Binder K-5590 verildikten sonra iyice karıştırılır ve renk kontrolü yapılır.
- Verilen renk kompozisyonları Kontrol Laboratuvarımızda hazırlanmış renklerdir. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontrolüyle girdi renk miktarlarında yapılacak ufak değişikliklerle giderilebilir.
- Formüllerle verilen renkler, bilgisayar ekran çözünürlüğüne bağlı olarak istenen renklerin aynısı olmayabilir. Renk bilgisi olarak verilmiştir. Çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>