

Ürünler Bilgi

Döküman No. GOAMYS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 25.09.2008
Sayfa..... 01/1

Genel Özellikler

17a. Akrilik Metal Yüzey Sistemleri

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Eylül 08

Kod serisi	Boya Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
65B	ECELAK 4+1 Akrilik Astar Boya (2 bileşenli alifatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 8 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	Metal yüzeylere tutunması ve dış dayanımı mükemmeldir. Oto tamir sistemlerinde, dış kullanımlı makinelerde astar kat olarak kullanılır.
62B	ECELAK 2K Akrilik Boya (2 bileşenli alifatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 16 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	Dış koşullara mükemmel dayanıklı, zamanla sararmayan akrilik tiptir. Darbe ve ışık dayanımı yüksek. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda
68B	ECELAK 2K Akrilik Metalize Boyalar (2 bileşenli alifatik-aromatik tipler)	Pistole	Harter	1 saat 8 saat	2 kısım boyaya 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	Yüksek metalik parlaklıkta ve üniform metal görünümlüdür. Özel etkili metalik renklerdedir. İstenirse üzerine akrilik vernik atılır.
68V	ECELAK 2K Akrilik Vernik (2 bileşenli tipler)	Pistole	Harter	2 saat 12 saat	2 kısım verniğe 1 kısım Akr.Sert.495	Poliüretan tiner Akrilik tiner	Her tip metal yüzey için. Kalıcı parlaklık ve elastiktir. Darbe ve sürtünme dayanımı iyi.
65B	ECELAK 1K Akrilik Primer Astar (Tek bileşenli tipler)	Pistole	Hava	10 dakika 1 saat	Kullanılmaz	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Tek bileşenli hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda astar kat olarak kullanılır.
61B	ECELAK 1K Akrilik Boya	Pistole	Hava	½ saat 6 saat	Kullanılmaz	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Dış koşullara ve UV ışınlarına dayanıklı, zamanla sararmayan 1K akrilik boyadır. Hızlı kürleşir. Makine ve cihazlarda kullanılır.
68B	ECELAK 1K Akrilik Metalize Boya	Pistole	Hava	½ saat 6 saat	Kullanılmaz	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Yüksek metalik parlaklıkta ve üniform metal görünümlüdür. Dış koşullara ve UV ışınlarına dayanıklı, zamanla sararmazlar. Hızlı kürleşir. Makine ve cihazlarda kullanılır.
68V	ECELAK 1K Akrilik Vernik (tek bileşenli tipler)	Pistole	Hava	½ saat 6 saat	Kullanılmaz	Poliüretan tiner Selülozik tiner	Dış koşullara ve UV ışınlarına dayanıklı, zamanla sararmayan 1K akrilik verniktir. Hızlı kürleşir. Plastik yüzeylerde, makine ve cihazlarda kullanılır.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>