

Ürünler Bilgi

Döküman No. SEMKS-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2006
Sayfa..... 01/1

12A. Solid Epoksi Metal Koruma Sistemleri

Genel Özellikleri

(Industrial purpose organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-Sert./20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
99B	ECELAK 2K Solid Epoksi Primer	Pistole Fırça-Rulo	Harter	8-10 saat 24 saat	6 kısım Astar 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Selülozik tiner Fazla inceltilemez.	Metal yüzeylerde sert, doldurucu ve adhezif özellikte filmler verir. Yüksek katı maddeli (high solid) antikorozyf bir astardır. Çelik konstrüksiyonlarda, ağır hava koşullarında iyi performanslı.
99B	ECELAK 2K Solid Epoksi Coal-Tar Siyah	Pistole Fırça-Rulo	Harter	24 saat 48 saat	2 kısım Coal-Tar 1 kısım Ep.Harter	Epoksi tiner Fazla inceltilemez.	Ağır dış koşullarında ve toprak altında kalan sac ve beton yüzeylerin su ve korozyon dayanımı için. Siyah renkli
99B	ECEPOX 2K Solid Epoksi Tank Boyası	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	İnceltilemez. Selülozik tiner	Demir ve beton depolama tanklarının iç yüzeyinin korunması ve sızdırmazlığı için kullanılır. Solventsizdir. Kalın film verir. Yüzeye yapışması, sertliği, esnekliği ve kimyasal dayanımı mükemmel. .
99B	ECELAK 2K Solid Epoksi Kaymaz Kaplama (Non-Skid Coating)	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	İnceltilemez.	Tanker üstlerinde, havuz kenarlarında, iskelelerde ve kayma istenmeyen zeminlerde kullanılır. Renkli yada renksiz tiplerde ve parlak
99B	ECELAK 2K Su Bazlı Epoksi Boya	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	6 kısım boyaya 1 kısım Harter	Su	İki bileşenli ve kokusuz. Fırça, rulo ve pistole uygulamalı. Suyu inceler. özel yerlerde
99B	ECELAK 2K Solid Epoksi Boya	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım boyaya 1 kısım Harter	İnceltilemez. Selülozik tiner	Solventsiz özel tip rezinli. Pistole ve fırça uygulamalı. Kalın ve sert film verir. Parlak, sert ve çizilmez. Hata kapatır. Makinalarda
99V	ECELAK 2K Solid Epoksi Vernik	Pistole- Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	2 kısım Vernik 1 kısım Harter	İnceltilemez. Selülozik tiner	2 bileşenli, düşük viskozite ve yüksek solidli. Her tip zemin için. Parlak, sert ve dolgun
96B	ECEPOX 2K Uno Macunlar	Spatül	Harter	3-6 saat 18 saat	1 kısım Macun 1 kısım Ep.macun harteri	Kullanılmaz	Metal, ahşap ve polyester yüzeylerde esnek, adhezif ve doldurucu özellikte dolgu ve tamir macunu.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>