

Teknik Bülten

Döküman No. SKV-01
Revizyon..... 01
Tarih..... 25.09.2010
Sayfa..... 01/1

Selülozik

Koruyucu Vernik

(58V serisi)



Boya Kimya San. Tic. Ltd. Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

13 Ekim 2010

(Nitrocellulose Protective Clear Finishing Lacquer)

Ecelak Bülten No: BY-05810

Tip	Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, özellikle çatlak boyaların korunmasında kullanılan, parlak sonkat bir verniktir.	
Renk ve görünüş	Renksiz, saydam ve tortusuz	
Solid miktarı %	% 30 ± 5 Ağırlıkça	DIN 53 216
Viskozite	27 ± 5 sn/20°C (% 50 Selülozik Tinerle inceltilmiş) (DIN 4 Akış kabıyla)	DIN 53 211
Yoğunluk	0.98 ± 0.01 gr/cm ³	DIN 53 757
Kullanım yerleri	Pişmiş toprak, ahşap ve metal yüzeylere uygulanmış dekoratif çatlak boyaların korunmasında ve canlılık verilmesinde kullanılır.	

Uygulama bilgileri

Uygulama şekli	Püskürtme (Alttan hazneli 1,8 mm meme çaplı pistole) ile uygulanır.	
Uygulama tineri-inceltme	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile % 45 – 55 oranında pistole uygulaması için inceltir.	
Uygulama Viskozitesi	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)	DIN 53 211
Uygulama koşulları	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5–30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.	

- Uygulanacak yüzeylerdeki çatlak boyaların iyice kurumuş ve sertleşmiş olmaları gerekir. En azından çatlak boyaların uygulanmasından başlamak üzere yazın 24 kışın 48 saatten önce uygulama yapılmaması daha uygun olacaktır.
- Önerilen oranlarda inceltirilerek uygulamaya hazırlanan vernik, İlk kat ince, daha sonraki katlar normal kalınlıkta en az üç kat atılmalıdır. Katlar arasında yarım saat beklenir.
- Çok sıcak ve çok nemli havalarda Retarder kullanılmalıdır. Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir.

Özellikleri

Kuruma süresi (Toz tutmama süresi)	10 – 25 dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)
Sertleşme süresi	6 - 10 saat/20°C (havanın bağıl nemi %80 den aşağı olmalıdır.)
Kuru film kalınlığı	15 – 25 mikron (tek katta ortalama olarak)
Boyama-Tüketim	1 kg vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4–5 m ² , daldırma ile uygulamada 6–8 m ² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180–230 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir)
Depolama	Kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl saklanabilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



- Pişmiş toprak, ahşap ve metal yüzeylere uygulanmış çatlak boya ların korunması için hazırlanmış, yüzeye çok iyi tutunan, elastik, sert ve oldukça düzgün filmler veren bir selülozik verniktir.
- Çabuk kurur, Sert ve parlak filmler verir. Düzgün yüzey oluşturur. Çatlama yapmaz.

Ambalajlama

Bidon ambalaj	Galon ambalaj	Kiloluk ambalaj
12.- kg net	2 ½ .- lt net	1.- lt net

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Risk Bilgileri	: R 11 Kolay alevlenebilir.	Tehlike Sembolü	: H2 , Xn
	: R 20 Solunduğunda sağlığa zararıdır.	Stoklama Kodu	: C3
Güvenlik Bilgileri	: S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.		
	: S 24 Cilde temasından sakınınız.	: S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.	

- Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır.