



Tip	Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, selülozik çatlak boyaların ilk zemin katı olarak kullanılan, parlak bir boyadır.	
Renk	Renk katalogumuza bakınız.	
Solid miktarı %	% 40 ± 5 Ağırlıkça (Renklere göre değişir.)	DIN 53 216
Viskozite	250 ± 80 sn/20°C (DIN 4 Akış kabıyla)	DIN 53 211
Yoğunluk	1.10 – 1.25 gr/cm ³ (Renklere göre değişir.)	DIN 53 757
Kullanım yerleri	Pişmiş toprak, ahşap ve metal yüzeylere uygulanacak dekoratif çatlak boyaların daha iyi desen vermesi için ilk zemin boyası olarak kullanılır.	

Uygulama bilgileri

Uygulama şekli	Püskürtme (Altan hazneli 1,8 mm meme çaplı pistole) ile uygulanır.	
Uygulama tineri-inceltme	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile % 45 – 55 oranında pistole uygulaması için inceltir.	
Uygulama Viskozitesi	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)	DIN 53 211
Uygulama koşulları	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5–30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.	

- Uygulanacak pişmiş toprak ve metal yüzeylerdeki paslar, kabuklar ve boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yabancı maddeler iyice temizlenmelidir. Gerekirse hafif ve ince bir zımparalama işlemi yapılabilir. Uygulanacak ahşap yüzeylerin ise dolgu verniğiyle ya da uygun bir astar boya ile yüzeyi boyamaya hazırlanmış olması gerekir.
- İnceltme yapıp uygulamaya hazırlanan boya 1–2 dakika bekletildikten sonra önce ilk kat ince, sonraki katlar normal kalınlıkta olacak şekilde 20–30 dakika ara ile en az iki, en çok dört kat atılır.
- Çok sıcak ve çok nemli havalarda Retarder kullanılmalıdır. Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir.

Özellikleri

Kuruma süresi (Toz tutmama süresi)	10 – 25 dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)
Sertleşme süresi	6 - 10 saat/20°C (havanın bağıl nemi %80 den aşağı olmalıdır.)
Kuru film kalınlığı	20 – 30 mikron (tek katta ortalama olarak)
Boyama-Tüketim	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4–5 m ² , daldırma ile uygulamada 6–8 m ² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180–230 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir)
Depolama	Kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



- Pişmiş toprak, ahşap ve metal yüzeylere uygulanacak dekoratif çatlak boyaların daha belirgin ve daha etkili desen vermesi için hazırlanmış, yüzeye çok iyi tutunan, elastik, sert ve oldukça düzgün filmler veren endüstriyel amaçlı bir selülozik boyadır.
- Pratik uygulamalı olup seri üretime elverişlidir. Uygulamadan yaklaşık yazın 1-2 saat kışın ise 3-4 saat sonra üzerine çatlak boya uygulaması yapılabilir.

Ambalajlama

Bidon ambalaj	Galon ambalaj	Kiloluk ambalaj
12.- kg net	2 ½ lt net	0.75 lt net

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Risk Bilgileri	: R 11 Kolay alevlenebilir.	Tehlike Sembolü	: H2 , Xn
	: R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.	Stoklama Kodu	: C3
Güvenlik Bilgileri	: S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.		
	: S 24 Cilde temasından sakınınız.	: S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.	

- Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır.